

FİT ÖRTÜCÜ İÇ CEPHE ASTARI



SU BAZLI

ÜRÜNÜN PAZARA SUNUMU

Ambalaj 2,5 L - 12,5 L

RENK Kırık Beyaz

KULLANIM ALANLARI

İç mekân kullanımı içindir. Görünüm özelliklerinin sağlanabilmesi için pürüzsüz ve düzgün alt yüzeylere uygulanması önerilmektedir.

ÖZELLİKLERİ

Su ile inceltilebilen, rahatsız edici kokusu olmayan örtücü astardır. İç mekânlarda su veya solvent bazlı son kat boyaların altında, özellikle solvent bazlı boya üzerine su bazlı boya uygulamalarında kullanılır. Uygulandığı yüzeyde emiciliği azaltır ve son katın kapamasını güçlendirir. Son kata düzgün dayanıklı alt yüzey hazırlanmasını sağlar, son kat sarfiyatını azaltır.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Yarı mat görünümlü örtücü astar
Kimyasal yapısı	Akrilik kopolimer lateks
Önerilen uygulama katı	1 kat
Tüketim (pratik)	Tek katta 0,06-0,07 L/m ²
Kaplama gücü (teorik)	Tek katta 15 m ² /L (28±5 mikron kuru film kalınlığında)
Son kat boya uygulaması	Üzerine son kat boya uygulaması için 24 saat beklenmesi önerilir.

YÜZEY HAZIRLAMA

Yeni boyanacak yüzeyler FIT ÖRTÜCÜ ASTAR uygulanacak yüzeyler yağ, toz vb. kirliliklerden deterjanlı su veya silme ile arındırılmış olmalıdır. (Astarlanacak yüzeyler kendini taşıyabilir durumda olmalıdır.) Kuru, tozsuz, temiz yüzey FIT ÖRTÜCÜ ASTAR uygulamasına hazırdır. Macun veya alçı kullanılan yüzeylerde FIT ÖRTÜCÜ ASTAR yerine Şeffaf Astarlar tercih edilmelidir.

Eski boyalı yüzeyler Yüzeyde kabarmış, gevşek haldeki eski boyalar kazınarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. (Astarlanacak yüzeyler kendini taşıyabilir durumda olmalıdır.) Yüzeydeki seviye farklarını gidermek için macun ile lokal macunlama yapılmalı, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır. Daha önce su veya solvent bazlı boya ile boyanmış, kirlenmiş ya da dekoratif amaçla renk değişimi yapılmak istenen eski boyalı yüzeylere FIT ÖRTÜCÜ ASTAR 1 kat uygulanarak son kat boya sarfiyatının azalmasını sağlar.

UYGULAMA

Önerilen Uygulama Araçları Rulo, fırça

Not Rulonuzun tüylerinin kısa olması daha düzgün bir yüzey elde etmenizi sağlar. Uzun tüylü rulo kullanıldığında yüzeyde hafif desen oluşur.

İncelticisi Suyla inceltilmelidir.


İnceltme Miktarı Maks. %10 (Fazla inceltmelerde kapama problemleri yaşanabilir.)

Önerilen Son Katlar Su bazlı son kat iç mekân boyaları

Uygulama Alt yüzey işlemleri tamamlanmış (macun ve astar uygulanmış) temiz, kuru ve düzgün yüzeylere uygulanmalıdır. İnceltme oranına göre inceltip karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. FIT İÇ CEPHE ÖRTÜCÜ ASTARI 1 kat halinde rulo ile uygulanır. Uygulamada rulo hareketlerinin tek yöne doğru olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kullanmadan önce astar, kutu içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Uygulamalarda ortam ve yüzey sıcaklığı, +5°C'nin altında +35°C'nin üstünde olmamalıdır.
- Belirtilen uygulama özelliklerine göre uygulama yapılmalıdır.
- FIT ÖRTÜCÜ ASTAR %10'dan fazla su ile inceltilmemelidir.
- Üzerine son kat uygulanması için 24 saat beklenmelidir.
- Kesin sarfiyat, yüzeye bağlı değişiklikler söz konusu olabileceği için nihai zeminde numune çalışması yapılarak belirlenmelidir.
- Uygulama macun veya saten alçı üzerine yapılacak ise mutlaka Saten Alçı Astarı 1 kat halinde uygulanmalıdır.
- Astar 1 kat halinde uygulanmalıdır.



UYGULAMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ

Su bazlı astar uygulamaları için henüz yayınlanmış bir Türk Standardı (TS) bulunmamaktadır. Uygulama araçları, kullanımdan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

- "DIRECTIVE 2004/42/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL"de belirtilen VOC (Uçucu Organik Bileşikler) limitlerine uygundur.
- Boya içeriğinde CIT/MIT, 15ppm'in altındadır. • Karbendazim ve türevlerini içermez. • Etilen-Glikol ve türevlerini içermez.

T.C. 28848 yönetmeliğine göre sınıflandırma

SINIFLANDIRMA

Sınıflandırılmamış

ETİKET ELEMANLARI

Uyarı kelimesi: Uyarı kelimesi yok.

Zararlılık ifadeleri:

Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur.

Önlem ifadeleri:

Genel:

P102 - Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P101 - Tıbbi tavsiye gerekiyorsa ambalajı veya etiketi saklayın.

Tedbir:

P262 - Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

Müdahale:

P312 - Kendinizi iyi hissetmezseniz ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ'NİN 114 NO.LU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Bertaraf:

P501 - İçeriği/kabı, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası tüm kurallara göre bertaraf edin.

1,2-benzotiazol-3[2H]-on ve tepkime kütlesi: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

+5°C ile +35°C'deki kuru, iyi havalandırılmış, ısı kaynaklarından ve direkt güneş ışığından uzak ortamlarda saklanmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Boyali yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalışın.

Gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Talep edildiğinde detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu bulunabilir. Su bazlı astar uygulamaları için yayınlanmış bir Türk Standardı (TS) bulunmamaktadır.