

Original Kvist- og Sperregrunn



April 2022

Nordsjö Original Kvist- og Sperregrunn er en vanntynnet sperrende grunning for treverk. Produktet brukes innendørs på ubehandlet eller tidligere behandlet tre for å minske risiko for misfarging/gjennomslag fra kvister, gulnet tre mm. Original Kvist- og Sperregrunn kan også brukes som toppstrøk til paneltak.



Behandling

Nytt tre skal være rent og tørt. Eldre, ubehandlet tre, samt tidligere lakkerte/malte overflater skal vaskes med Original Forvask etter produktets anvisninger. Blanke og harde overflater slipes matt med sandpapir. Original Kvist- og Sperregrunn skal males 1-2 strøk avhengig av risikoen for gjennomslag. Skal produktet brukes som toppstrøk males ytterligere ett strøk. Mal alltid 2 strøk på kvister på ubehandlet tre eller om undelaget er kraftig misfarget. I de tilfellene undelaget er kraftig misfarget kan det første strøket med Original Kvist- og Sperregrunn misfarges, dette reparerer seg selv når malingen tørker så risikoen for ytterligere gjennoblødning er liten når man maler overflaten andre strøket. Original Kvist- og Sperregrunn skal tørke minimum 5 timer etter hvert strøk. For optimal sperrende effekt kan tørkiden forlenges ytterligere opp til 16 timer

Obs! tre er et naturlig materialet som varierer og det har stor betydning hvordan trevirke har tørket opp og lagret. Kvistgjennomslag kan i visse tilfeller oppstå etter noe tid, tross behandling. Vi anbefaler å behandle store kvister med Nordsjö Original Kvistlakk før behandling med Original Kvist og Sperregrunn. Unngå å male ved temperatur under +5°C.

Helse og miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol, avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Produktegenskaper

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Akryl

Glans: Halvmatt 20

Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 1 time,

Overmalbar: +23°C 50 % RF: 5 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet: RF: 40-80 % RF (65 % RF Otimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 8-10 m²/liter

Emballasje: 1, 2,5 og 10 L

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder max 13 g/l.