

## Prüfung von Sikkens Alpha Rezisto Mat

Kurzfassung des Untersuchungsberichtes vom 09.01.2017

**Auftraggeber :** Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2

**50829 Köln**

**Auftrag :** Wie beständig ist eine

**>> Sikkens Alpha Rezisto Mat <<**

Beschichtung gegenüber Desinfektionsmitteln, die in Kliniken und  
Arztpraxen zur Flächendesinfektion eingesetzt werden ?

**Prüfergebnis :** Bei den überprüften, anzusetzenden 8 Desinfektionsmitteln ergaben  
sich keine Oberflächenveränderungen im

**>> Sikkens Alpha Rezisto Mat <<** - Beschichtungsfilm, weder direkt  
nach der Entfernung der Prüfflüssigkeiten nach 1 bzw. 3-stündiger  
Belastung noch nach 24-stündiger Trocknung.

Bei den gebrauchsfertigen alkoholischen Desinfektionsmittellösungen  
ergaben sich ebenfalls keine Oberflächenveränderungen im

**>> Sikkens Alpha Rezisto Mat <<** -Beschichtungsfilm,  
weder im frischen noch im getrockneten Zustand.

Die Prüfung erfolgte nach DIN EN ISO 2812-3 von 2012.

Köln, den 09. Januar 2017

