

DYNACOAT

EXTRA SPEED

УСКОРЕНИЕ РАБОТЫ
И ПОЛУЧЕНИЕ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ



EXTRA SPEED

DYNACOAT EXTRA SPEED – ЭТО ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ПО РЕМОНТНОЙ ОКРАСКЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ. ЭТО СПЕЦИАЛЬНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР, КОТОРЫЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО УСКОРЯЕТ ВРЕМЯ СУШКИ И УЛУЧШАЕТ ДРУГИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ DYNACOAT, ВКЛЮЧАЯ CLEAR 3000 FAST ANTISCRATCH, CLEAR 6000 HS ANTISCRATCH И CLEAR 7000 AS.

Дунаcoat Extra Speed добавляется в смесь лака и отвердителя вместо разбавителя. Он подходит как для точечного ремонта, так и для окраски отдельных деталей.

ПРИМЕНЕНИЕ С ЛАКАМИ CLEAR 3000 FAST ANTISCRATCH ИЛИ CLEAR 6000 HS ANTISCRATCH

- Значительное ускорение времени сушки в условиях окружающей среды и улучшение внешнего вида покрытия
- Пропорция смешивания 2:1:10-20%
- Используется при температуре ниже 25°C

- При более высокой температуре рекомендуется использовать Дунаcoat Thinner Medium или Thinner Slow

ПРИМЕНЕНИЕ С ЛАКОМ CLEAR 7000 AS

- Значительное ускорение времени сушки в условиях окружающей среды и улучшение свойств полируемости
- Пропорция смешивания 2:1:10%
- Используется при температуре ниже 25°C
- При более высокой температуре рекомендуется использовать Дунаcoat Thinner Medium или Thinner Slow

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ СУШКИ

Clear 3000 Fast Antiscrath

Температура	Flexi Hardener Fast + Thinner Fast	Flexi Hardener Fast + Extra Speed	Flexi Hardener Medium + Thinner Fast	Flexi Hardener Medium + Extra Speed
20°C	2 ч.	1 ч. 45 мин.	3 ч.	1 ч. 55 мин.
60°C	7 мин.	12 мин.	15 мин.	15 мин.

Clear 6000 HS Antiscratch

Температура	Flexi Hardener Fast + Thinner Fast	Flexi Hardener Fast + Extra Speed	Flexi Hardener Medium + Thinner Medium	Flexi Hardener Slow + Thinner Medium
20°C	4 ч.	3 ч.	6 ч.	10 ч.
60°C	15 мин.	10 мин.	35 мин.	45 мин.

Clear 7000 AS

Температура	Flexi Hardener Fast + Thinner Fast	Flexi Hardener Fast + Extra Speed	Flexi Hardener Medium + Thinner Medium	Flexi Hardener Medium + Extra Speed
20°C	4 ч.	4 ч.	10 ч.	5 ч.
60°C	15 мин.	7 мин.	30 мин.	20 мин.

УСКОРЕНИЕ РАБОТЫ И ПОЛУЧЕНИЕ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА
<p>Превосходный внешний вид</p> <p>Высокая скорость сушки</p> <p>Легкость при нанесении</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Высокая удовлетворенность клиентов ▪ Экономия времени ▪ Лучшая растекаемость и поглощение пыли

3000 FAST ANTISCRATCH

2:1+10-20%	D1	2 x 1	(подача самотеком) 1,2-1,4 мм 1,7-2,2 бар	Между слоями: 3-5 мин. Перед отверждением 5-7 мин.	2-3 ч. при 20°C 7 мин. при 60°C	

CLEAR 6000 HS ANTISCRATCH

2:1+10-20%	D1	2 x 1	(верхний бачок) 1,2-1,4 мм 1,7-2,2 бар	Между слоями: 5-10 мин. Перед отверждением 5-10 мин.	3 ч. при 20°C 10 мин. при 60°C	

CLEAR 7000 AS

2:1+10%	D1	2 x 1	(верхний бачок) 1,2-1,4 мм 2,0-2,5 бар	Между слоями: 8-15 мин. Перед отверждением 8-10 мин.	*Flexi Hardener Fast 4 ч. при 20°C 15 мин. при 60°C	

AkzoNobel

В AkzoNobel мы поистине любим краски. Мы являемся экспертами в производстве красок и покрытий, с гордостью создавая нашу продукцию и устанавливая стандарты в цвете и защите с 1792 года. В портфель нашей продукции входят такие бренды мирового уровня, как Dulux, International, Sikkens и Interpon, которым доверяют клиенты во всем мире. Компания, со штаб-квартирой в Нидерландах, ведет свою деятельность в более чем 80 странах. Около 35000 талантливых сотрудников искренне заинтересованы в предоставлении клиентам высококачественных продуктов и услуг. Более подробную информацию вы найдете на сайте www.akzonobel.com

© 2019 AkzoNobel N.V. Все права защищены.