

LESONAL[®]

2K MS MATTING CLEAR



**DAPATKAN HASIL AKHIR
MATTE YANG SEMPURNA
DAN MULUS**

GREAT FINISH. FAST.

DAPATKAN HASIL AKHIR MATTE YANG SEMPURNA DAN MULUS

Selalu memberikan hasil matte yang mantap dan tahan lama.

2K MS Matting Clear adalah clearcoat matte transparan dua-pack yang secara khusus dikembangkan untuk memberikan hasil akhir

matte pada bodi mobil. Cukup pasang dengan clearcoat Lesonal jenis apa saja untuk mendapatkan tingkat matte yang pas sesuai keinginan Anda.

KONTROL TINGKAT MATTE YANG PRESISI

2K MS Matting Clear dapat digunakan bersama clearcoat Lesonal jenis apa saja dan dapat dicampur dengan perbandingan yang berbeda untuk mendapatkan tingkat hasil akhir matte yang tepat—flat sebenarnya, kulit bagian luar, semi-kilap atau kilap dari 5–15 gu sampai 85 gu.

HASIL YANG MENGESANKAN DAN TAHAN LAMA

2K MS Matting Clear menjamin hasil akhir yang berbeda dan tahan lama di setiap pekerjaan. Anda mendapatkan pelapisan maksimum serta permukaan bodi yang kuat dan premium di setiap pelapisan. Clearcoat ini juga cocok untuk segala jenis perbaikan suku cadang dan tetap awet dalam kondisi lingkungan yang buruk.

REPARASI LEBIH CEPAT DENGAN WAKTU PENGERINGAN LEBIH SINGKAT

Dengan kemampuan pengeringan cepat dengan oven 2K Matting Clear (20 menit pada suhu 60°C), Anda bisa menghemat waktu dan mengurangi biaya energi keseluruhan. Juga memungkinkan Anda untuk memenuhi waktu penyelesaian singkat dengan peningkatan kecepatan dan produktivitas.

KONTROL MATTE YANG PRESISI

Atur perbandingan campuran untuk memperoleh tingkat matte yang berbeda

TAHAN LAMA

Dapatkan perlindungan maksimum dan hasil akhir tahan lama di setiap pengerjaan

WAKTU PENGERINGAN LEBIH SINGKAT

Pengeringan oven yang cepat mempersingkat waktu pengerjaan


FITUR	MANFAAT
<p>Dapat dicampur dengan berbagai rasio untuk mendapatkan tingkat hasil akhir matte yang tepat</p> <p>Cocok digunakan untuk segala jenis perbaikan pada suku cadang mobil</p>	<p>Kontrol tingkat matte yang mudah dan presisi</p> <p>Menghadirkan perbaikan mantap dengan hasil akhir matte yang cocok untuk berbagai jenis perbaikan</p>
<p>Cocok dengan segala jenis clearcoat Lesonal</p>	<p>Fleksibilitas dan kenyamanan yang sesuai dengan proses perbaikan Anda saat ini</p>
<p>Menghadirkan perlindungan maksimum dan retensi kilap yang tahan lama</p> <p>Sangat tahan bahan kimia dan cuaca</p>	<p>Menawarkan perlindungan yang efektif, berkualitas tinggi dan tahan lama untuk pekerjaan perbaikan Anda</p> <p>Peningkatan kepuasan pelanggan</p>
<p>Pengeringan cepat dengan oven (20 menit pada suhu 60 °C)</p>	<p>Produktivitas lebih tinggi dengan waktu yang lebih singkat</p> <p>Proses perbaikan lebih cepat</p> <p>Menghemat waktu, usaha dan biaya keseluruhan</p>



PANDUAN REFERENSI CEPAT

2K MS MATTING CLEAR

Rasio Pencampuran



5 2K MS Matting Clear
2 Lesonal 2K Hardener 720 atau 728
0,5 Lesonal Multi Thinner 810

Peralatan



Pengaturan spraygun:
1,3–1,5 mm

Tekanan aplikasi:


1,7–2,2 bar pada air inlet
HVLP maks 0,7 bar pada air cap

Aplikasi



Lapisan 2 x 1
Aplikasikan dua lapisan; biarkan lapisan pertama mengering sebelum mengaplikasikan lapisan kedua

Flash-off



Di antara lapisan:
5–10 menit pada suhu 20°C

Waktu pengeringan



8 jam pada suhu 20°C
20 menit pada suhu 60°C

Untuk hasil matte yang konsisten, tahan lama dan luar biasa, kunjungi www.lesonal.com