

sikkens

ALPHA TACTO

LA COULEUR À TOUCHER



the right color

SIKKENS

TEXTURES ALPHA TACTO : LA COULEUR DES SENS.




AT 19 - Finition Effet velours



AT 19 - Finition Effet textile



AT 19 - Finition Effet croisé




AT 30



AT 20



AT 19




AT 25




AT28



AT 22




AT 08



AT 10



AT 15




AT 09



AT 16




AT 11




AT 03




AT 12



AT 17



AT 27



AT 02



AT 18



AT 31



AT 29



AT 01




AT 06



AT 13



AT 33





ALPHA TACTO

Définition : Peinture de décoration intérieure en phase aqueuse au toucher velouté inédit.

Système d'application : 1ère étape
Appliquer au rouleau polyester 12 mm, 2 couches d'ALPHA BL GROND diluées à 10% d'eau, dans la teinte de finition
Attendre 6 heures entre les 2 couches.

Séchage : 12 heures avant application de la finition ALPHA TACTO.

Finition Effet velours : Appliquer par mouvements croisés, à la brosse carrée ou au spalter, 2 couches d'ALPHA TACTO diluées à 10-15% d'eau.
Attendre 4 à 6 heures entre les 2 couches.

Finition Effet textile : Appliquer au rouleau polyester 4 mm, 1 couche d'ALPHA TACTO diluée à 30% d'eau.
Dans le produit encore frais, utiliser l'outil Alpha Tacto pour réaliser un brossage vertical (de haut en bas).
Attendre 4 à 6 heures et appliquer une 2^{ème} couche de la même façon.

Finition Effet croisé : Appliquer au rouleau polyester 4 mm, 1 couche d'ALPHA TACTO diluée à 30% d'eau.
Dans le produit encore frais, utiliser l'outil Alpha Tacto pour réaliser un brossage vertical (de haut en bas).
Attendre 4 à 6 heures et appliquer une 2^{ème} couche d'ALPHA TACTO diluée à 30% d'eau.
Dans le produit encore frais, utiliser l'outil Alpha Tacto pour réaliser un brossage horizontal.

Rendement : 6 à 8 m²/litre en fonction de la porosité du support.

Teintes : 24 teintes réalisables à la machine à teinter

Conditionnement : Alpha BL Grond 2,5 litres
Alpha Tacto 2,5 - 10 litres

SIKKENS

Akzo Nobel Coatings SA
BP 70113
60761 MONTATAIRE Cedex
www.sikkens.com.fr