


sikkens

- Aspect mat velouté
- Très grande résistance au lustrage
- Lavable sans risque de lustrage
- Beau tendu
- Blanc et 1600 teintes du nuancier 4041
- Conditionnements : 1, 5, 15 L



ALPHATEX VELOURS RÉFÉRENCE





Alphatex Velours Référence

Définition

Peinture acrylique mate veloutée de décoration hautes performances en phase aqueuse pour travaux soignés.

Propriétés

- Bonne résistance au lustrage, idéal pour les murs
- Lavable sans risque de lustrage
- Absence de reprise
- Très grande blancheur
- Haut pouvoir garnissant
- Bon pouvoir isolant contre la plupart des taches, nicotine, certains feutres, ne pouvant s'éliminer par lavage (faire un essai préalable)
- Empêche l'apparition de la rouille durant la phase de séchage

Teintes

Blanc et 1600 teintes du nuancier 4041.

Densité moyenne

Blanc : 1,38 ± 0,05.

Conditionnements

1L - 5 L - 15 L.

Mise en oeuvre

Respect des conditions et prescriptions définies par le D.T.U. 59-1. Exécution des travaux avant peinture pour rendre le support apte à l'application d'une peinture en phase aqueuse. En outre, ne pas appliquer ALPHATEX VELOURS RÉFÉRENCE par une température inférieure à + 8 °C ou supérieure à + 30 °C.

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyester tissé 10-12 mm.

Rendement

Environ 10 m²/litre par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface, de l'absorption du support et du mode d'application.

Systèmes d'applications

Après travaux préparatoires nécessaires :

Travaux neufs

- Supports à base de liants hydrauliques, plâtre et dérivés :
- 1 couche de ALPHATEX PRIMER SF, ALPHANOVA PRIMER, ALPHA BL IMPRESSION ou SASTOPLUS sur support hétérogène ou farinant
 - 1 à 2 couches ALPHATEX VELOURS RÉFÉRENCE

Travaux d'entretien

- Anciens fonds de peintures bien adhérentes et en bon état dépolis si besoin :
- Eventuellement retouches ou 1 couche générale d' ALPHATEX PRIMER SF, ALPHANOVA PRIMER, ALPHA BL IMPRESSION
 - 1 ou 2 couches ALPHATEX VELOURS RÉFÉRENCE

En cas de taches, utiliser exclusivement ALPHANOVA PRIMER en première couche et laisser sécher 24 heures minimum avant recouvrement.

Travaux de réfection

- Anciens fonds de peintures en mauvais état, anciens vernis pelliculaires ou autres revêtements incompatibles : Après mise à nu du support, se reporter aux systèmes "Travaux neufs".

Akzo Nobel Coatings SA
BP 70113
60761 Montataire Cedex

www.sikkens.com.fr



La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous reporter à la fiche technique du produit ou contacter nos services techniques.