

**sikkens**

ALPHA

**VERSPUITBARE  
MATTE  
SCHROBVASTE  
BINNENMUURVERF**



ALPHACRYL EASY SPRAY



●  
*Geschikt voor Spack,  
licht zuigende en egale  
ondergronden*

●  
*Groot gemak:  
voor zowel muren  
als plafonds*

●  
*Zeer geringe overspray  
en nevelvorming*

●  
*Uitstekende dekking*



*Teamwork met Sikkens*



## Alphacryl Easy Spray

**Verspuitbare, goed dekkende, matte muur- en plafondverf voor binnen op basis van acrylaatdispersie**

### Snel een perfect egaal mat eindresultaat

Alphacryl Easy Spray is een water-gedragen, schrobvaste, gladde muurverf voor binnen. Speciaal ontwikkeld voor spuitapplicaties. Dit product kan worden verwerkt met de bestaande airmix- en airless apparatuur. Het is een kant-en-klaar product dat perfect is ingesteld op viscositeit, nevelvorming en vloeigedrag. Door de geringe overspray en nevelvorming is slechts beperkt afplakken nodig. Alphacryl Easy Spray is zeer geschikt voor zuigende en egale ondergronden en geeft een egaal mat eindresultaat. Gecombineerd met de snelle spuitapplicatie is Alphacryl Easy Spray een zeer efficiënte oplossing voor repeterend schilderwerk bij muren en plafonds. Door middel van spuitapplicatie kan een dekkende laag in één arbeidsgang worden aangebracht. Alphacryl Easy Spray is verkrijgbaar in wit en vrijwel alle lichte kleuren.

### Algemene eigenschappen

- Uitstekende dekking;
- Mooie matheid;
- Zeer geschikt voor zuigende en egale ondergronden;
- Lange open tijd;
- Uitstekende vloeïing;
- Watergedragen;
- Geurarm; ruimten na spuiten direct te gebruiken;
- Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 2;
- Zeer weinig overspray en nevelvorming;
- Kant-en-klaar product; perfect ingesteld voor spuitapplicatie;
- Geschikt voor zowel muren als plafonds.

### Toepassing

Als zeer efficiënte afwerking van binnenmuren en plafonds, in het bijzonder voor repeterende oppervlakken, renovatieprojecten, nieuwbouw en utiliteitsbouw. Zeer geschikt voor Spack.

### Systeem

Eventueel voorbehandelen met Alpha Muurfix, Alpha Fix, Alpha Aquafix of Alpha Primer SF. Afwerking: dekkend afwerken met Alphacryl Easy Spray.

### Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur: min. 5 °C.  
Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%.

### Verwerkingsmethode

Spuiten: (Airmix spray, Easy Spray)  
Niet verdunnen met water.  
Spuitdruk: ± 180 bar  
Luchtondersteuningsdruk: ± 3-4 bar  
Compressor luchtvoorraad: min. 6 L  
Nozzle type aircoat 15-40 of 17-40;  
Spuitopeningen 0,015/0,017 inch;  
spuithoek 40°  
Aircoat luchtkap: blauw  
Pistoolfilter: geel (mesh 100).

### Technische eigenschappen

Glansgraad: zeer mat  
Structuur: glad  
Dichtheid: ca. 1,52 kg/dm<sup>3</sup>  
Schrobvastheid: schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 2  
Afleveringsviscositeit: 55-60 dpa.s/20°C  
Vaste stofgehalte: ca. 33% vol.  
Droging bij 20°C/65% RV:  
Stofdroog: na ca. 2 uur  
Overschilderbaar: na 8 uur  
Praktisch rendement: ca. 6 m<sup>2</sup>/l, afhankelijk van applicatiemethode, kwaliteit van de ondergrond en vorm van het object.

### Verpakking

Emmer van 10 liter.

### Kleurassortiment

Wit en lichte kleuren van het Sikkens 4041 Color Concept.

### Meer informatie

Voor informatie over Alphacryl Easy Spray en voor gerichte verftchnische adviezen kunt u zich wenden tot uw Sikkens contactpersoon. De technische documentatie van Alphacryl Easy Spray is te vinden op [www.sikkens.nl](http://www.sikkens.nl).

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.  
Sikkens Bouwverven  
Postbus 3, 2170 BA Sassenheim  
Tel.: 071 - 308 3400  
Fax: 071 - 308 3273  
[www.sikkens.nl](http://www.sikkens.nl)

# ALPHACRYL EASY SPRAY

