

sikkens

Wapex[®] 660

Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών
δαπέδων και τοίχων

Waterbased 2 pack epoxy floor and wall coating



- Υψηλή αντοχή σε τριβή, κρούση, νερό, απορρυπαντικά, οξέα και αλκάλια, διαλυτικά
- Εύκολη εφαρμογή
- Ανθεκτικό και καλαίσθητο σατινέ φινίρισμα
- Απεριόριστες αποχρώσεις

Wapex[®] 660

Εποξειδικό χρώμα νερού για δάπεδα και τοίχους

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ

Το **Wapex 660**, εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών δίνει σε εσωτερικούς χώρους ένα σατινέ, μεγάλης αντοχής αποτέλεσμα.

Βεβαίως με την **κορυφαία ποιότητα της Sikkens** που εμπιστεύονται επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

Χάρη στις μεγάλες αντοχές του σε χημικά και την υψηλή αντοχή σε μεγάλα μηχανικά φορτία, το **Wapex 660** είναι λίαν κατάλληλο σαν τελική επίστρωση, σε επιφάνειες που χρησιμοποιούνται εντατικά, όπως κατοικίες, αποθήκες, βιομηχανικά δάπεδα, εκθεσιακοί χώροι (showrooms).

Το **Wapex 660** προσφέρει το σωστό, εξαιρετικά ανθεκτικό φινίρισμα χωρίς αρμούς σε δάπεδα και τοίχους. Όντας χρώμα νερού συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.



Δάπεδο αποθήκης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αραιώνεται με νερό
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Αντέχει σε κρούση και σε τριβή
- Αντέχει σε χημικά και στο νερό *
- Μη εύφλεκτο
- Χαμηλής οσμής
- Καθαρίζεται εύκολα
- Απεριόριστες αποχρώσεις μέσα από το σύστημα **ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ** της Vivechrom



* ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΟΧΩΝ WAPEX 660 ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ

ΟΞΕΑ	ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΟΧΗΣ
Οξεικό οξύ ~30%, γαλακτικό οξύ ~5%, μυρμηγκικό οξύ ~10%, νιτρικό οξύ 3%	-
Υδροχλωρικό οξύ ~10%	o
Θεικό οξύ ~10%	*
ΑΛΚΑΛΙΑ	
Αμμωνία διάλυμα ~10%	+
Διάλυμα Χλωρίνης ~5-15%	+
Καυστική Σόδα ~5%	+
ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ & ΔΙΑΦΟΡΑ	
Ασετόν, αιθανόλη, μεθανόλη, βενζίνη	*
Πετρέλαιο, παραφίνη, υγρά φρένων DOT 4, λάδι αυτοκινήτων 10W40, απιονισμένο νερό, νερό, άλμη (αλάτι δρόμων)	+
Κόκκινο κρασί, καφές, τσάι, οξυζενέ	*
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ	- Δεν αντέχει * Αντέχει σε πιπίλισμα o Αντέχει σε στιγμιαία επαφή + Αντέχει σε συνεχή επαφή

Wapex® 660



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Συσκευασία: Σετ 2 Συστατικών
Σετ A+B 1lt: Συστ. A = 800ml μαζί με τα χρωστικά της απόχρωσης + Συστ. B (σκληρυντής) = 200ml
Σετ A+B 5lt: Συστ. A = 4lt μαζί με τα χρωστικά της απόχρωσης + Συστ. B (σκληρυντής) = 1lt
- Γυαλάδα: Σατινέ, περίπου 50 GU / 60 ° (ISO 2813).
- Αποχρώσεις: Χρωματίζεται σε απεριόριστες αποχρώσεις μέσα από το σύστημα ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom.
- Απόδοση: Σαν χρώμα τοίχου 8 m²/lt (πάχος ξηρού φιλμ 62,5 μm) και σαν χρώμα δαπέδου 3,5- 5,5m²/lt (πάχος ξηρού φιλμ από ±90 έως 142,5 μm ανά στρώση). Η καλυπτικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως την τραχύτητα της επιφάνειας, τη φύση της κατασκευής και τη μέθοδο εφαρμογής.
- Επαναβαφή: Μετά από περίπου 16 ώρες και max 72 ώρες.
- Βατότητα: Βατό μετά απο περίπου 8 ώρες.
- Πλήρεις αντοχές, σκλήρυνση: Μετά απο τουλάχιστον 7 ημέρες.
- Αντοχή στην τριβή: περίπου 70 ± 10 mg / 1000 κύκλοι (CS- Wheel 17/1 kg φορτίο) DIN 65182.
- Χρόνος ζωής: Τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική, μη ανοιχτή συσκευασία και αποθηκευμένο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 30°C.
- ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Το προϊόν (A+B) περιέχει κατά μέγιστο 10 g/lt.

Εποξειδικό χρώμα νερού για δάπεδα και τοίχους

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς σκόνες, λάδια ή λίπη.
- Το υπόστρωμα στα δάπεδα πρέπει να είναι στεγνό (<5% υγρασία), ανθεκτικό (να μπορεί να φέρει φορτίο), συνεκτικό και χωρίς σκόνη απο μπετό.
- Τα εξανθήματα του μπετόν πρέπει να αφαιρεθούν με υγρή αμμοβολή ή βούρτσισμα.
- Πολύ απορροφητικές επιφάνειες, πρέπει να διαποτιστούν με νερό (πχ. με μια υγρή σφουγγαρίστρα) πριν την εφαρμογή της πρώτης στρώσης **Wapex 660**.
- Αναλογία ανάμειξης: Συστατικό A:B = 4:1 κατ'όγκο.
Αναμείξτε τα δύο συστατικά **πλήρως και για 2 λεπτά** με τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών περίπου 200 RPM (στροφές ανά λεπτό).
- Χρόνος ζωής μείγματος: Περίπου 1,5 ώρες σε θερμοκρασία 20°C και 25 λεπτά σε θερμοκρασία 30°C.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ

- Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό και πινέλο.
- Εφαρμόστε μια πρώτη στρώση **Wapex 660** σαν αστάρι με μέγιστη αραίωση 10% με νερό.
- Τελειώστε με μία ή δύο στρώσεις **Wapex 660** με μέγιστη αραίωση 3% με νερό.

Το **Wapex 660** κατατάσσεται στην **ανώτερη κλάση A+** αναφορικά με την **ποιότητα εσωτερικού αέρα**, σύμφωνα με τους Γαλλικούς κανονισμούς French VOC Regulation που σημαίνει **καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα** και **καλύτερη ζωή**.



sikkens

sikkens



Wapex[®] 660


Εποξειδικό χρώμα νερού
2 συστατικών
δαπέδων και τοίχων

Παράγεται στην ΕΕ.

Διανέμεται από τη

Vivechrom

Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ.ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΕ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛ.: 210 5538700.
www.vivechrom.gr



ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8:00 ΜΕ 16:00



AkzoNobel

AkzoNobel, the AkzoNobel logo, Sikkens, the Sikkens logo are trademarks of the AkzoNobel group. © AkzoNobel 2020