FICHE TECHNIQUE AkzoNobel



# NOURASTRAL



### Peinture décorative nacrée

## **DEFINITION**

Description du produit NOURASTRAL est une peinture décorative aqueuse composée de pigments

nacrés et paillettes, soyeuse au touché permettant un décor doux et velouté. Elle apporte une sensation de bien-être grâce à ses nuances raffinées.

Localisation Intérieur

Propriétés . Facile à appliquer

. Reflet nacré. Excellente glisse. Sans odeur. Garnissant

. Retouchable . Lavable . Durable

. Imperceptible à l'attaque des moisissures et des champignons

## MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds Pour tous travaux neufs ou de réfection, les supports doivent être sains,

secs, propres, durs, cohésifs, et préparés selon les règles de l'art,

conformément aux prescriptions du D.T.U 59.1 en vigueur.

Voir descriptif au verso.

Conditions d'application les conditions limites d'application sont :

Température : 40 °C Hygrométrie : 85 %

Matériel d'application Taloche, la spatule, couteau à enduit, rouleau.

Dilution Prêt à l'emploi, peut être dilué jusqu'à 5% maximum.

Application Sur un support sec, propre et correctement préparée, appliquer 1 à 2

couche(s) de Vinylastral teinté en MAT Astral, dilué à hauteur de 10 à

15% d'eau, puis laisser 4 à 6h.

Appliquer NOURASTRAL à l'aide d'un couteau en plastique ou un couteau à enduit. Repasser la taloche sur la surface avec des mouvements demi-circulaires successifs pour un effet clair-obscur. Répéter ces mouvements avant le séchage complet du produit pour

obtenir une surface lisse.

Rendement/Consommation 6-8 m²/kg par couche.

Nettoyage du matériel A l'eau immédiatement après usage.

# CONDITIONNEMENT

2.5 et 4.5 KG.

## **CLASSIFICATION**

NM03-3-009 Famille I Classe 7a1.

Date of issue: 17.03.2022 Page: 1/2

## **FICHE TECHNIQUE**

Présentation Peinture à effet nacré

Densité 1.2 - 1.25Viscosité 400-700 Poise

**Pigment** Nacré Solvant Eau Extrait sec moyen 40% - 42% Aspect du feuil Effet soie

Teinte Blanc, et plusieurs teintes disponibles par MAT Astral

Séchage à 20°C H.P: 1H -Sec: 6H et 65% HR

Conservation 1 an en emballage hermétique d'origine

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chaniter à mettre en peinture.
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

#### **ANC Groupe Maroc**

Route Côtière Mohammedia, Bd. Ennassij (ex B) Q.I.Aïn Sebâa - Casablanca - MarocTél. : 05 22 67 87 87

Date of issue: 17.03.2022 Page: 2/2