



VOLCANO

Peinture décorative nacrée et métallisée



DEFINITION

Description du produit	VOLCANO est une peinture décorative aqueuse, spéciale par ses effets changeants et ses nuances nacrées et métallisées.
Localisation	Intérieur
Propriétés	. Bon pouvoir couvrant . Facile à appliquer . Effet interférentiel . Sans odeur . Retouchable . Durable . Imperceptible à l'attaque des moisissures et des champignons

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds	Pour tous travaux neufs ou de réfection, les supports doivent être sains, secs, propres, durs, cohésifs, et préparés selon les règles de l'art, conformément aux prescriptions du D.T.U 59.1 en vigueur. Voir descriptif au verso.
Conditions d'application	les conditions limites d'application sont : Température : 40 °C Hygrométrie : 85 %
Matériel d'application	Taloche, la spatule, couteau à enduit.
Dilution	Prêt à l'emploi, peut être dilué jusqu'à 3% maximum.
Application	Sur un support sec, propre et correctement préparé, créer des reliefs avec l'outil choisi selon l'effet souhaité. Après 4 heures à 20 degrés, lisser au papier abrasif (P 180) pour éliminer les grains non-conformes. Appliquer une 1ère couche à la taloche en inox ou au spalter selon l'effet souhaité d'un concentré nacré (Gold, Silver, Bronze, Rose, Bleu, Vert, Gold foncé, Grège, Cuivre, Saumon, Violet) ou glitters (Gold ou Silver), après 3 heures appliquer une 2ème couche d'un autre concentré nacré. Notez bien : Le concentré nacré doit être utiliser en petite quantité.
Rendement/Consommation	2 - 3 m ² /kg et le concentré nacré : 2m ² – 3m ² /100g. Pour Volcano II : 4 à 5 m ² /kg : 2m ² – 3m ² /100g.
Nettoyage du matériel	A l'eau immédiatement après usage.

CONDITIONNEMENT

2.5 et 4.5 KG.

CLASSIFICATION

NM03-3-009 Famille I Classe 7a1.

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture nacrée à effet changeant
Densité	1.71
Viscosité	1600 – 1700 Poise
Pigment	Nacré
Solvant	Eau
Extrait sec moyen	75%
Aspect du feuil	Effet changeant
Teinte	Plusieurs combinaisons de teintes disponibles (voir nuanciers VOLCANO et VOLCANO II)
Séchage à 20°C	H.P : 1H -Sec : 6H et 65% HR
Conservation	1 an en emballage hermétique d'origine

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

ANC Groupe Maroc

Route Côtière Mohammedia, Bd. Ennassij (ex B) Q.I.Aïn Sebâa - Casablanca - MarocTél. : 05 22 67 87 87