




## ABRIS ET PALISSADES

<b>Description du produit</b>	Lasure transparente ou opaque mate, en phase aqueuse pour les bois extérieurs.
<b>Qualités (points +)</b>	Préserve et valorise l'aspect du bois Longue durée : garantie 4 ans* Anti UV et intempéries Formule microporeuse Facile à appliquer Résultat final esthétique
<b>Type de supports</b>	Abris, palissades, espaliers, pergolas, kiosques treillis, barrières, carports en bois brut ou lasuré. Convient pour toutes les essences de bois.
<b>Préparations et mise en œuvre</b>	Toute surface à lasurer doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. <b>Bois non peints ou non lasuré</b> : nettoyer et dégraisser, poncer (bois résineux : grain 80 et bois feuillus : grain 120) jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et dépoussiérer. Sur bois exotiques, utiliser préalablement 1 couche de JULIEN SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUE ET RESINEUX. Ensuite, appliquer 2 ou 3 couches de XYLADÉCOR ABRIS ET PALISSADES. Attendre 6 heures entre chaque couche. <b>Bois tachés ou grisailés</b> : nettoyer avec le XYLADÉCOR DEGRISEUR suivi d'un rinçage. Après séchage, appliquer 2 ou 3 couches de XYLADÉCOR ABRIS ET PALISSADES. Attendre 6 heures entre chaque couche. <b>Bois déjà lasurés en bon état</b> : poncer légèrement pour obtenir une surface lisse et dépoussiérer. Appliquer 1 couche de XYLADÉCOR ABRIS ET PALISSADES sur les parties dénudées. Ensuite, appliquer 1 ou 2 couches de XYLADÉCOR ABRIS ET PALISSADES. <b>Bois déjà lasurés en mauvais état</b> : éliminer complètement les anciennes lasures par ponçage et dépoussiérer. Ensuite, appliquer 2 ou 3 couches de XYLADÉCOR ABRIS ET PALISSADES. Attendre 6 heures entre chaque couche.
<b>Conseils d'application</b>	Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C. En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les indications du fabricant. Certains bois contiennent des tanins (Acajou, Iroko, Niangon, Chêne, Merbau, Doussié, Kotibé, Framiré) pouvant provoquer des colorations du film de lasure. Faire un essai préalable et laisser sécher 24 h. Si nécessaire, appliquer une sous-couche adaptée à ce type de bois. Répartir et lisser la lasure dans le sens des fibres du bois. Lasurer à l'abri du vent et du soleil et ne pas appliquer par temps pluvieux. Lasure prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la lasure. La durabilité du produit dépend de la localisation, de la qualité du bois et l'application correcte du produit. De plus, la durabilité des lasures exposées aux intempéries et au soleil est meilleure pour les systèmes colorés. La teinte incolore est uniquement destinée à la rénovation de bois déjà lasurés teints en bon état. Sur bois brut ou décapé elle ne peut être utilisée qu'en première couche, les deux couches suivantes doivent être obligatoirement teintées. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.



## Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau microfibrés Pinceau spécial lasure phase aqueuse Pulvérisateur Ne pas appliquer au pistolet									
Nettoyage du matériel :	Eau									
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.									
Rendement :	10 à 14 m <sup>2</sup> /l (variable selon absorption et relief du support)									
Temps de séchage à 20°C :	Hors poussière 30 minutes Recouvrable 6 heures									
Aspect :	Mat (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)									
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Transparent</th><th>Opaque</th></tr></thead><tbody><tr><td>Extrait sec en volume :</td><td>13 ± 3</td><td>22.4</td></tr><tr><td>Masse volumique :</td><td>1.02 ± 0.05 g/cm<sup>3</sup></td><td>1.15 ± 0.05 g/cm<sup>3</sup></td></tr></tbody></table>		Transparent	Opaque	Extrait sec en volume :	13 ± 3	22.4	Masse volumique :	1.02 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>	1.15 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
	Transparent	Opaque								
Extrait sec en volume :	13 ± 3	22.4								
Masse volumique :	1.02 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>	1.15 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>								
Technologie :	Phase aqueuse									
Teintes :	5 teintes transparentes & 3 teintes opaques									

## Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/e) :130 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

\* La garantie renforcée pendant 12 ans concerne les bois neufs, sains, propres, non gras et hors essences peu imprégnables (chêne, red cedar, iroko...) sur surfaces verticales et hors expositions sud et sud-ouest. La garantie est conditionnée à une préparation des supports, une application et au stockage des produits conformes aux recommandations précisées sur l'emballage. Pour souscrire la garantie, contacter notre service conseil dans les 3 mois suivant l'achat : 0 806 807 001.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France  
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113  
60761 Montataire Cedex France  
Tél. : 0 806 807 001