



COLOR RESIST SALLE DE BAINS

Description du produit	Peinture pour murs, plafonds et boiserie, en phase aqueuse, pour l'intérieur.
Qualités (points +)	Film très résistant aux taches, à l'humidité et aux moisissures Film résistant à la condensation Très bonne lessivabilité Excellente opacité
Type de supports	Pièces sèches et humide. Murs et plafonds en plaque de plâtre, plâtre, ciment et enduit lissé bruts ou déjà peints. Portes, plinthes en bois bruts ou déjà peints.
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, brut : brossage, égrenage et époussetage. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche adaptée en phase aqueuse de type Julien ou Dulux Valentine. Laisser sécher. Appliquer deux couches de COLOR RESIST SALLE DE BAINS, attendre 6h entre les deux couches. Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, peint en bon état : lessivage ou brossage et époussetage. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche adaptée en phase aqueuse de type Julien ou Dulux Valentine. Laisser sécher. Appliquer deux couches de COLOR RESIST SALLE DE BAINS, attendre 6h entre les deux couches. Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, peint en mauvais état : lessivage ou brossage et époussetage. Grattage des parties mal adhérentes. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche adaptée en phase aqueuse de type Julien ou Dulux Valentine. Si nécessaire, prévoir des raccords d'enduits à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Appliquer deux couches de COLOR RESIST SALLE DE BAINS, attendre 6h entre les deux couches. Plaques de plâtre cartonnées brut : époussetage. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche adaptée en phase aqueuse de type Julien ou Dulux Valentine. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Laisser sécher. Appliquer deux couches de COLOR RESIST CUISINE, attendre 6h entre les deux couches. Plaques de plâtre cartonnées peint en bon état : brossage et époussetage ou lessivage. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche adaptée en phase aqueuse de type Julien ou Dulux Valentine. Laisser sécher. Appliquer deux couches de COLOR RESIST SALLE DE BAINS, attendre 6h entre les deux couches. Plaques de plâtre cartonnées peint en mauvais état : brossage et époussetage ou lessivage. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche adaptée en phase aqueuse de type Julien ou Dulux Valentine. Laisser sécher. Appliquer deux couches de COLOR RESIST SALLE DE BAINS, attendre 6h entre les deux couches. Supports recouverts de papier peint (sauf vinyle), de toile de verre, de revêtement à peindre : dépoussiérage. Ensuite, Appliquer deux couches de COLOR RESIST SALLE DE BAINS, attendre 6h entre les deux couches.



Bois non peints : nettoyer et dégraisser, poncer et dépeussier. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche adaptée de type Julien ou Dulux Valentine. Eventuellement, poncer à nouveau légèrement, dépeussier. Appliquer deux couches de COLOR RESIST SALLE DE BAINS, attendre 6h entre les deux couches.

Bois déjà peints en bon état : nettoyer et dégraisser, poncer et dépeussier. Sur les parties dénudées, appliquer une sous couche adaptée de type Julien ou Dulux Valentine. Eventuellement, poncer à nouveau légèrement, dépeussier. Appliquer deux couches de COLOR RESIST SALLE DE BAINS, attendre 6h entre les deux couches.

Bois déjà peints en mauvais état : éliminer complètement les anciennes peintures par décapage mécanique ou chimique. Poncer et dépeussier. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une sous couche adaptée de type Julien ou Dulux Valentine. Eventuellement, poncer à nouveau légèrement, dépeussier. Appliquer deux couches de COLOR RESIST SALLE DE BAINS, attendre 6h entre les deux couches.

Conseils d'application

Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C.

Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépeussier pour casser la brillance de l'ancienne peinture ou utiliser le Délaqueur Dulux valentine pour plus de facilité.

Certains bois contiennent des tanins (Acajou, Iroko, Niangon, Chêne, Merbau, Doussié, Kotibé, Framiré) pouvant provoquer des colorations du film de peinture. Faire un essai préalable et laisser sécher 24 h. Si nécessaire, appliquer une sous-couche adaptée à ce type de bois.

Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité.

Avant toute application de la peinture sur papier peint (sauf vinyle), de toile de verre, de revêtement à peindre, réaliser un essai de compatibilité et d'adhérence sur une petite surface si possible à cheval sur les lès ou à la jonction de deux dalles. Si aucun décollement n'est constaté après séchage, appliquer directement la peinture. Si présence d'un décollement ou d'un frisage au cours ou après séchage, ne pas appliquer la peinture.

Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.

En surface murale, commencer par peindre les angles et les contours à la brosse. Croiser les passes (toujours de haut en bas et de gauche à droite). Lisser la peinture de haut en bas et toujours dans le même sens sans recharger le rouleau ou la brosse. Sur les grandes surfaces, répartir la peinture au rouleau par carrés successifs d'environ 1 m². Ne pas revenir sur les zones déjà peintes.

Pour les boiseries, répartir et lisser la peinture dans le sens des fibres du bois.

Certaines teintes vives/soutenues peuvent nécessiter une application en plusieurs couches.

La résistance de la peinture est obtenue après le séchage du film de peinture à cœur, soit à peu près 28 jours après application.

Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.



Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau Brosse pour peinture en phase aqueuse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	13 m ² /l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 1 h Recouvrable 6 h
Aspect :	Satin (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Brillant spéculaire :	20 - 30 GU à 60° selon la norme NF EN ISO 2813 (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C).
Extrait sec en volume :	42% ± 3
Densité du blanc :	1.24 ± 0.05 g/cm ³
Résistance à l'abrasion : humide	Classe 1 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage. (Perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 frottements).
Technologie :	Résine Vinyl acrylique & Styrene Acrylique Phase aqueuse
Teintes :	Blanc 20 teintes prêtes à l'emploi

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 7 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur* : C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001