



## SOUS-COUCHE BOIS

<b>Description du produit</b>	Sous-couche pour bois en phase aqueuse. Pour l'intérieur et l'extérieur.
<b>Qualités (points +)</b>	Excellente opacité. Haute adhérence. Facile à appliquer. Faible odeur.
<b>Type de supports</b>	Portes, volets, fenêtres en intérieur et extérieur. Tous types de bois. Ne convient pas sur bois exotiques et tanniques.
<b>Préparations et Mise en œuvre</b>	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. <b>Bois non peints sains</b> : nettoyer et dégraisser, poncer et dépeussier. Si nécessaire sur bois, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une couche de SOUS-COUCHE BOIS. Laisser sécher. <b>Bois déjà peints en bon état</b> : nettoyer et dégraisser, poncer et dépeussier. Ensuite, appliquer une couche de SOUS-COUCHE BOIS. Laisser sécher. <b>Bois déjà peints en mauvais état</b> : éliminer complètement les anciennes peintures par décapage mécanique ou chimique. Poncer et dépeussier. Si nécessaire sur bois, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une couche de SOUS-COUCHE BOIS. Laisser sécher.
<b>Conseils d'application</b>	Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C. Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépeussier pour casser la brillance de l'ancienne peinture ou utiliser le Délaqueur Dulux valentine pour plus de facilité. Certains bois contiennent des tanins (Acajou, Iroko, Niangon, Chêne, Merbau, Doussié, Kotibé, Framiré) pouvant provoquer des colorations du film de peinture. Appliquer une sous-couche adaptée à ce type de bois selon les indications du fabricant. Sur des essences de bois à sécrétion anti siccative telles que l'Iroko, faire un essai préalable et laisser sécher 24 heures. Si nécessaire, appliquer une sous-couche adaptée à ce type de bois selon les indications du fabricant. En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les indications du fabricant. Pour les boiseries, répartir et lisser la peinture dans le sens des fibres du bois. En extérieur, Peindre à l'abri du vent et du soleil et ne pas appliquer par temps pluvieux. Ne pas interrompre le travail au milieu de la surface à peindre. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur. Reboucher les trous et les fissures à l'aide d'un enduit approprié selon la fiche technique du fabricant. Remplacer les joints défectueux à l'aide d'un enduit approprié selon la fiche technique du fabricant.



## Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau Brosse pour peinture en phase aqueuse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	10 m <sup>2</sup> /l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage :	Sec au toucher 30 mn Recouvrable 2 h
à 23°C et 50% HR	La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.
Extrait sec en volume :	37 % ± 3
Densité du blanc :	1.376 ± 0.05 g/cm <sup>2</sup>
Technologie :	Phase aqueuse
Teintes :	Blanc

## Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/d) : 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur\* : A+

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France  
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113  
60761 Montataire Cedex France  
Tél. : 0 806 807 001