



WEATHERSHIELD PROTECTION EXTRÊME

Description du produit	Peinture mate, en phase aqueuse, idéale pour décorer et protéger vos façades contre les intempéries et les UV. Garantie 15 ans*.
Qualités (points +)	Alcali Protection 2 en 1 : technologie avec sous-couche intégrée permettant de renforcer les murs contre les remontées des sels (efflorescence), de les protéger contre les infiltrations d'eau et de consolider les fonds poreux ou farinants. Haute opacité et excellente adhérence. Résine acrylique souple et performante : couvre les microfissures. Résiste aux UV et à la pluie en seulement 30 minutes. Protection du film contre les micro-organismes.
Type de supports	Murs extérieurs : bruts ou déjà recouverts d'une peinture. Ciment, Enduit hydraulique, béton. Supports lisses ou à reliefs type crépis de relief de 3 mm maximum
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. Fonds non peints sains : brosser, dépeussier ou laver le support au nettoyeur haute pression (< 60 bars). Attendre le séchage du support (une semaine minimum, à 20°C et sans pluie) avant la mise en peinture. Appliquer une 1 ^{ère} couche WEATHERSHIELD PROTECTION EXTRÊME. Laisser 4 heures minimum. Appliquer la 2 ^{ème} couche de WEATHERSHIELD PROTECTION EXTRÊME. Fonds recouverts d'une peinture bien adhérente : brosser, dépeussier ou laver le support au nettoyeur haute pression (<60°C). Attendre le séchage du support (une semaine minimum, à 20°C et sans pluie) avant la mise en peinture. Appliquer une 1 ^{ère} couche WEATHERSHIELD PROTECTION EXTRÊME. Laisser 4 heures minimum. Appliquer la 2 ^{ème} couche de WEATHERSHIELD PROTECTION EXTRÊME. Fonds recouverts d'une peinture farinante (poudreuse) : laver le support au nettoyeur haute pression (< 60 bars). Attendre le séchage du support (une semaine minimum, à 20°C et sans pluie) avant la mise en peinture. Appliquer une 1 ^{ère} couche WEATHERSHIELD PROTECTION EXTRÊME. Laisser 4 heures minimum. Appliquer la 2 ^{ème} couche de WEATHERSHIELD PROTECTION EXTRÊME. Fonds recouverts d'une ancienne peinture en mauvais état (peinture mal adhérente) : gratter des parties non adhérentes, brosser, dépeussier ou laver le support au nettoyeur haute pression (<60°C). Attendre le séchage du support (une semaine minimum, à 20°C et sans pluie) avant la mise en peinture. Possibilité de décaper l'ancienne peinture à l'aide d'un décapant approprié selon la fiche technique du fabricant. Ensuite, appliquer une 1 ^{ère} couche WEATHERSHIELD PROTECTION EXTRÊME. Laisser 4 heures minimum. Appliquer la 2 ^{ème} couche de WEATHERSHIELD PROTECTION EXTRÊME.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C. Sur ciment neuf, laisser sécher 6 semaines avant la préparation. En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les indications du fabricant. Reboucher les trous et les fissures à l'aide d'un enduit approprié selon la fiche technique du fabricant. Remplacer les joints défectueux à l'aide d'un enduit approprié selon la fiche technique du fabricant. Peinture prête à l'emploi, bien mélanger avant application. Peindre à l'abri du vent et du soleil. Ne pas appliquer par temps pluvieux. Ne pas interrompre le travail au milieu de la surface à peindre.



Appliquer généreusement au rouleau. Répartir par carrés successifs d'environ 1 m² en croisant les passes toujours de haut en bas, de gauche à droite. Lisser sans appuyer de haut en bas toujours dans le même sens.

L'application des teintes foncées est exclusivement réservée aux surfaces protégées de l'ensoleillement direct (type façade nord).

Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.

Après utilisation, refermer soigneusement le pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.

Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau spécial façade (12 mm pour surfaces lisses et 16 mm pour surfaces structurées de 3 mm maximum) Pinceau ou brosse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi Possibilité de diluer la 1ère couche jusqu'à 10% d'eau
Rendement :	8 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 30 minutes Recouvrable 4 h La durée de séchage du produit variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air mat (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Aspect :	
Extrait sec en volume :	37.8% ± 3
Masse volumique du blanc :	1.29 ± 0.05 g/cm ³
Technologie :	Résine acrylique Phase aqueuse
Teintes :	Blanc + 3 teintes prêtes à l'emploi

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/c) : 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

* La garantie est conditionnée à une préparation des supports, une application et au stockage des produits conformes aux recommandations précisées sur l'emballage. Pour souscrire la garantie, contacter notre service conseil dans les 3 mois suivant l'achat : 0 806 807 001.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001