

產品介紹

多樂士金裝升級抗甲醛全效牆面漆升級加入天然茶樹精華配合抗菌科技，能有效抗菌達99.99%。同時結合創新的抗甲醛兼淨味技術，達至淨化空氣之餘又沒有漆油異味，真正安全環保。產品更擁有全面保護牆身功能，當中以防霉力特強，經測試能有效對付香港常見的霉菌。

用途

裝飾及保護室內基層牆面，如抹灰面、石膏板面等。

光澤

啞光

優點

- 淨味抗甲醛
- 茶樹精華 99.99% 抗菌
- 高效防霉
- 高效防水
- 超級耐洗擦
- 覆蓋細微裂紋
- 優良遮蓋力及附著力
- 漆膜堅韌
- 漆膜細膩幼滑
- 流平性優異
- 持久亮麗
- 容易施工

主要成分

無鉛顏料、丙烯酸共聚物、水、添加劑。

體積固體分

白色約41%，基漆調色後會有所不同。

乾燥時間

- 指觸乾
- 重塗

標準厚度的單塗層 (25°C, 50% 相對濕度下)
0.5-1 小時
2-3 小時
乾燥時間會隨溫度和濕度的變化而改變。

漆膜厚度

濕膜：80 微米
乾膜：33 微米

顏色

標準色
CP5 調色

包裝規格

1 公升/罐及 5 公升/罐

儲存

產品需儲存在 0-40°C 陰涼乾燥的庫房，避免雨淋和陽光曝曬，嚴防霜凍。

理論塗刷面積

理論上，1 公升該產品可以塗刷 13-16 平方米一層。實際塗刷面積會因施工方法及表面粗糙程度不同而有異。

施工工具



稀釋方法

- 漆刷或滾筒
- 普通噴塗
- 無氣噴塗

視施工的難易程度和溫度的不同可加到 20% (體積比) 的清水稀釋，最多不可超過 30% (體積比)。
通常加 1 份水到 5-10 份油漆中 (10-20% 體積比)。
通常加 1 份水到 5 份油漆中 (20% 體積比)。
通常不建議加水。

清洗

使用後請立即用清水洗淨所有工具。

表面處理

- 新牆
- 舊牆
- 發霉牆面

上漆的表面要全無油脂、塵污和鬆散物質。新造的牆壁需充分乾透。牆體 (或膩子) 表面含水率必須小於 14%，pH 值必須低於 10，未上漆的木材或鐵金屬應先作適當的底漆處理。

1. 新建的混凝土牆壁必須乾結 30 天後才可批膩子。
2. 膩子切勿太鬆軟，待膩子乾透後，用細砂紙磨平，除塵。
3. 宜先刷一遍**多樂士無添加全效底漆 A931-65834** 以獲得最佳效果。
1. 粉刷過的舊牆面重塗時請用鏟刀鏟除並砂紙打磨後除塵以清除鬆浮物質和鬆脫的漆膜。
2. 用適當的膩子填補牆體缺陷。
3. 經恰當處理的基面宜先刷一遍**多樂士無添加全效底漆 A931-65834** 以獲得最佳效果。
1. 用鏟刀鏟除並用砂紙打磨除去霉跡。
2. 用適當的洗霉水刷 1 遍，並及時用清水洗淨，待乾透。
3. 宜先刷一遍**多樂士無添加全效底漆 A931-65834** 以獲得最佳效果。

多樂士金裝升級抗甲醛全效牆面漆 A607

使用建議

1. 施工前先閱讀使用說明。
2. 開罐後充分攪拌罐內油漆。
3. 如有需要可按照說明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時避免讓漆刷或滾筒沾上過量油漆。
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內。
6. 請盡快用完已開罐的產品。
7. 在牆面養護以及日常使用過程中，如遇南方溫差大及高濕度天氣（如回南天、梅雨天等），建議及時關閉門窗，並開啟除濕設備。

典型油漆系統

表面	系統
普通基面	底漆：多樂士無添加全效底漆A931-65834（1層） 面漆：多樂士金裝升級抗甲醛全效牆面漆A607系列（2層）

施工注意事項

1. 不要打磨最後一道面漆。如第一道面漆經過打磨，須確保最後一道面漆均勻的塗覆其上。
2. 基底溫度低於 10°C 或環境濕度大於 85% 時請勿施工。
3. 施工深色或豔色產品時，請控制稀釋比例在 5% 以內或不稀釋，並適當增加塗刷遍數，直至達到滿意的效果。（請參考深色/豔色漆施工指南）

安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
 - 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
 - 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
 - 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
 - 當在通風不足的情況下進行噴塗時，應配有適當的供氧設備。所有的供氧設備必須符合經認可的標準。
 - 請將該產品放置在遠離食品、飲料的地方。
 - 使用油漆時，最好能戴上防護眼鏡。
 - 若不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
 - 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清洗劑加清水洗淨。
 - 當油漆運送時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
 - 本品不添加鉛及水銀。
 - 不要將產品放置於極端的溫度。存放於陰涼乾爽的地方。
 - 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後掃掉。
 - 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
 - 棄置油漆廢物時應符合當地的環保標準。
- (使用前請參閱產品安全技術說明書)

製造：
阿克蘇諾貝爾漆油（廣州）有限公司
中國廣州經濟技術開發區
北園工業區

分銷：
阿克蘇諾貝爾漆油有限公司
電話：2823 1388
傳真：2866 3232
網址：www.dulux.com.hk

香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）條例下受規管漆料的類別：[啞面塗料]
揮發性有機化合物含量（即用狀態）不超過 50 克/公升

責任範圍：本文所述的技術數據，在刊發之日，盡我們所知都是準確的，但可隨時更改而毋須事先通知。我們保證我們的產品均符合本文的說明，但不做其它任何形式的、明示或暗示的、包括可銷售予或適用於特殊用途的承諾或保證。如有任何責任，僅限於替換產品或按購買價退款，對人工、人工成本或其它由此造成的損失概不負責。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。