

產品介紹

多樂士「天然植本環保漆」是一款以天然植物作原材料的高科技環保牆面漆。產品特別採用「淨源乳液」，萃取天然植物成分取代部分石油衍生物，榮獲美國農業部 (USDA) Biobased 生物基產品認證。創新採用「無添加配方」，並通過歐美嚴格環保標準，確保產品淨味環保。另具備抗菌、防霉、超強耐洗擦、防水、高遮蓋力及覆蓋細微裂紋等全效功能，為您及家人打造安心、健康又環保的綠色生活。

用途

裝飾及保護室內基層牆面，如抹灰面、石膏板面等。

光澤

啞光

優點

- 採用「淨源乳液」，萃取粟米、木薯等天然植物成分，取代部分石油衍生物，榮獲「美國農業部 USDA Biobased 產品認證」。
- 「天然活性竹炭因子」配合「高效除醛科技」，能全方位捕捉並淨化游離在空氣中的甲醛、苯及多種有害物質，讓室內空氣保持清新自然。
- 有效抵禦 99.9% 細菌，如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及肺炎克雷伯氏菌。
- 獨有「無添加配方」，在配方設計、原料篩選及生產過程都沒有添加甲醛、苯及其他揮發性有機化合物 (VOC)，嚴格監控，層層淨化，淨味環保。
- 榮獲「美國 GREENGUARD 室內空氣質量 最高金級認證」及「法國室內空氣環境檢測 最高 A+ 級認證」，符合歐美最嚴格的室內空氣質量標準，確保適合敏感個體群 (如兒童和老人)。
- 具備防霉、超強耐洗擦、防水、高遮蓋力及覆蓋細微裂紋等全效功能。

主要成分

無鉛顏料、丙烯酸酯共聚物、水、添加劑

體積固體分

白色 43% (標稱)，其他顏色會有所不同。

乾燥時間

- 指觸乾
- 重塗

標準厚度的單塗層 (25°C, 50% 相對濕度下)

0.5-1 小時

2-3 小時

乾燥時間會隨環境溫度和濕度的變化而有異。

漆膜厚度

- 濕膜
- 乾膜

80 微米

34 微米

顏色

白色及部分 CP5 顏色

包裝規格

1 升/罐，5 升/罐

儲存

存放於陰涼乾燥的地方，嚴防霜凍。

理論塗刷面積

理論上，1 公升產品可以塗刷 13-16 平方米一層。實際塗刷面積會因施工方法及表面粗糙程度不同而有異。

施工工具



稀釋方法

- 漆刷或滾筒
- 普通噴塗
- 無氣噴塗

視施工的難易程度和溫度的不同可加到 20% 的清水稀釋，最多不可超過 30%。

通常加 1 份水到 5-10 份油漆中 (10-20%)。

通常加 1 份水到 5 份油漆中 (20%)。

通常不建議加水。

噴塗建議

- 普通噴塗
- 無氣噴塗

大部分設備都可以達到滿意效果。

典型的無氣噴塗設置為：最小工作壓力 140 公斤每平方厘米 (2000 磅每平方英寸)，噴嘴尺寸 0.58 毫米 (23 周)，噴嘴角度 65 度。

清洗

使用後請立即用清水洗淨。

表面處理

- 新牆

要上漆的表面要全無油脂、塵污和鬆散物質。新造的牆壁需充分乾透。牆身 (或膩子) 表面含水率必須少於 14%，pH 值必須低於 10。

1. 新建的混凝土牆壁必須乾結 30 天後才可批膩子。
2. 膩子切勿太鬆軟，待膩子乾透後，用細砂紙磨平、除塵。
3. 如果要求抗鹼或為獲得最佳效果，宜先塗刷 1 遍多樂士無添加全效底漆 A931-65834。

多樂士「天然植本」環保漆 A8125

- 舊牆

1. 粉刷過的舊牆面重塗時，請用鏟刀鏟除並用砂紙打磨後除塵，以清除鬆浮物質和鬆脫的漆膜。
2. 用適當的膩子填補牆體缺陷。
3. 經恰當處理的基面，宜先塗刷1遍**多樂士無添加全效底漆 A931-65834**以獲得最佳效果。

- 發霉牆面

1. 用鏟刀鏟除並用砂紙打磨除去霉跡，或用**Polycell 防霉水**去除霉菌。
2. 如果要求抗鹼或為獲得最佳效果，宜先塗刷1遍**多樂士無添加全效底漆 A931-65834**。

使用建議

1. 施工前，請先閱讀使用說明。
2. 開罐後，充分攪拌罐內油漆。
3. 如有需要，可按照說明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時，避免讓漆刷或滾筒沾上過量油漆。
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內。
6. 請盡快用完已開罐的產品。

典型油漆系統

表面	系統
普通基面	底漆：多樂士「無添加全效」底漆 A931-65834 (1 層) 面漆：多樂士「天然植本」環保漆 A8125 (2 層)

施工注意事項

1. 不要打磨最後一道面漆。如第一道面漆經過打磨，須確保最後一道面漆均勻的塗覆其上。
2. 基底溫度低於 10°C 或環境濕度大於 85% 時請勿施工。
3. 施工深色或艷色產品時，請控制稀釋比例在 5% 以內或不稀釋，並適當增加塗刷遍數，直至達到滿意效果。(請參考深色/艷色漆施工指南)

安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不到的地方。
 - 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
 - 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
 - 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
 - 當在通風不足的情況下進行噴塗時，應配有適當的呼吸設備。
 - 所有呼吸設備必須符合經 (NOISH/MSHA) 認可的標準。
 - 請將該產品放置在遠離食品、飲料及動物飼料的地方。
 - 使用油漆時請戴上防護眼鏡及適當的手套。
 - 若油漆不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
 - 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清潔劑加清水洗淨。
 - 當運送油漆時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
 - 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後掃掉並合理處置。
 - 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
 - 棄置油漆廢物時，應符合當地的環保標準。
 - 乾漆膜打磨、切割和焊接會產生粉塵和有害氣體，請選擇濕磨方式。如果局部排氣通風無法避免曝露，請佩戴合適的呼吸防護面罩。
 - 若誤食了油漆，請立即尋找醫療幫助和出示此容器或標籤。
 - 本產品不添加鉛及水銀。
- (請向本產品的經銷商索取產品安全技術說明書，使用前請參閱。)

製造：
阿克蘇諾貝爾太古漆油 (廣州) 有限公司
中國廣州經濟技術開發區
北圍工業區

分銷：
阿克蘇諾貝爾太古漆油有限公司
電話：2823 1388
傳真：2866 3232
網址：www.akzonobel.com

香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 條例下受規管漆料的類別：[啞面塗料]
揮發性有機化合物含量 (即用狀態) = 15 克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。