

| | |
|---------------------|---|
| 用途 | 適用於建築物室外牆面或屋頂防水底漆塗料 |
| 特色 | 防水、抗裂、抗鹼、第一層防護打底 <ul style="list-style-type: none"> • 高黏性 • 高滲透 • 12倍彈性 |
| 包裝 | 1加侖、5加侖包裝 |
| 顏色 | 透明 |
| 光澤 | 亮光 |
| 成份 | 水性合成樹脂、添加劑、水 |
| 稀釋劑 | 清水 |
| 固成份 | 約25%以上(重量比) |
| 理論塗佈量 | 理論上，1加侖該產品約可塗刷50平方米面積一層。 <small>注意：實際塗刷面積及層數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性與施工工具及其他環境因素影響</small> |
| 漆膜抗性理 | |
| - 伸長率 | 1200%以上，通過ASTM D412-06ae2「抗拉強度」及「伸長率」測試。 |
| - 耐鹼性 | 通過CNS 10757測試方法，浸鹼液48小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。 |
| - 耐水性 | 通過CNS 10757測試方法，浸水72小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。 |
| - 耐酸性 | 通過CNS 10757測試方法，浸酸液72小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。 |
| 適用底材 | 新舊水泥面、PU、磁磚、洗石子、浪板等底材。 |
| 表面處理 | |
| - 新建水泥面 | 未塗刷過或經水洗的潮濕底材，待完全乾燥後再塗刷。 |
| - 舊水泥面、PU、磁磚、洗石子、浪板 | 先刮除不良舊漆膜、嚴重粉化的PU防水層、生鏽鬆散浪板、或修補磁磚，再用刷子或強力噴水來徹底清潔底材，並去除油脂、灰塵或鬆散異物並待底材完全乾燥後再進行施工。 |

油漆系統

- 屋頂防水

| 層數 | 稀釋 |
|-----------|---|
| 底漆(1層) | 強力防水底膠 A930-58160 ：建議於水泥基材與水以1:1比例稀釋，針對嚴重粉化的地面，建議塗刷兩遍，以增加滲透性及附著性。若施工於不吸水的基材，例如磁磚，則不需稀釋，即可施工。 |
| 面漆(2層) | 倍剋漏 A959 ：不須稀釋。 |
| 防水保護層(1層) | 強力防水膠 A640 ：不須稀釋。 |

- 室外露台門窗防水

| 層數 | 稀釋 |
|--------|---|
| 底漆(1層) | 強力防水底膠 A930-58160 ：建議於水泥基材與水以1:1比例稀釋，針對嚴重粉化的牆面，建議塗刷兩遍，以增加滲透性及附著性。若施工於不吸水的基材，例如磁磚，則不需稀釋，即可施工。 |
| 面漆(2層) | 強力防水膠 A640 ：不須稀釋。 |

注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工層數增加及乾燥時間之變化

強力防水底膠

A930-58160

施工方式

- 刷塗、滾塗或噴塗一層，建議與水以 1:1 比例稀釋，針對嚴重粉化的地面，建議塗刷兩層，以增加滲透性及附著性。
- 請於晴朗、濕度低的天氣施工，以確保施工品質。

清理

施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備。

乾燥時間

- 指觸乾燥時間
- 施工間隔時間

室溫攝氏 29 度下，一般漆膜厚度下：

約 1~2 小時

約 1~2 小時

一般環境下，七日後可完全乾燥。

注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間

安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
- 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
- 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
- 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時應配有適當的呼吸設備。所有的呼吸設備必須符合經 (NOISH/MSHA) 認可的標準。
- 請將該產品放置在遠離食品、飲料的地方。
- 使用油漆時請戴上防護眼鏡及手套。
- 若不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
- 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清洗劑加清水洗淨。
- 若不慎吞服，請立即就醫，並出示此容器或標籤。
- 當運送油漆時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
- 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後收集並合理處置。
- 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
- 棄置油漆廢物時應符合當地的環保標準。

(請向本產品的經銷商索取產品安全技術說明書，使用前請參閱)

香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)條例下受規管漆料的類別：[底漆、封固底劑及中層底漆]
揮發性有機化合物含量(即用狀態)= 11 克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

製造：

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司

台灣桃園縣中壢市

中壢工業區東園路 52 號

分銷：

阿克蘇諾貝爾太古漆油有限公司

電話：2823 1388 傳真：2866 3232

網址：www.akzonobel.com

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。