


產品介紹	多樂士抗鹼底漆 A931-18177 是高檔的水性抗鹼封閉底漆
用途	適用於磚石結構、混凝土以及水泥壓力板、石膏板等表面。它同時適用於經恰當處理過的新舊基面。
優點	<ul style="list-style-type: none"> • 優異的封閉性能及抗鹼能力 • 提高漆膜豐滿度
主要成分	無鉛顏料、丙烯酸共聚物、水、添加劑。
體積固體分	36% (標稱)
乾燥時間 - 指觸乾 - 重塗	標準厚度的單塗層 (25°C, 50% 相對濕度下) 0.5-1 小時 2-3 小時 乾燥時間會隨溫度和濕度的變化而變化
漆膜厚度	濕膜：80 微米 (一層) 乾膜：29 微米 (一層)
顏色	白色
包裝規格	1 升/罐、5 升/罐及 18 升/桶
儲存	存放於陰涼乾燥的地方，嚴防霜凍。
理論塗刷面積	理論上，1 升該產品每遍塗刷 10-12 平方米。實際塗刷面積會因施工方法及表面粗糙程度不同而不同。
施工工具	
稀釋方法 - 刷塗或滾塗 - 普通噴塗 - 無氣噴塗	視施工的難易程度和溫度的不同可加到 20% 的清水稀釋，切勿過度稀釋。 通常至多加 1 份水到 5 份油漆至 10 份油漆中 (10-20%) 至多加 1 份水到 5 份油漆中 (20%) 通常不建議加水
噴塗建議 - 普通噴塗 - 無氣噴塗	大部分設備都可以達到滿意的效果 典型的無氣噴塗設置為：最小工作壓力 140 公斤每平方厘米 (2000 磅每平方英寸)，噴嘴尺寸 0.58 毫米 (23 週)，噴嘴角度 65 度。
清洗	使用後請立即用清水洗淨
表面處理 - 新牆 - 舊牆 - 發霉牆面	要上漆的表面要全無油脂、塵污和鬆散物質。新造的牆壁需充分乾透。牆身 (或膩子) 表面含水率必須小於 15%，pH 值必須低於 10，未上漆的木材或鐵金屬應先作適當的底漆處理。 1. 新建的混凝土牆壁必須乾結 30 天後且符合施工要求後才可上漆 2. 除去鬆脫物及結晶鹽 3. 用適當的填充劑填補裂縫或牆體缺陷 1. 粉刷過的舊牆面重塗時請用鏟刀鏟除並用砂紙打磨後除塵，以清洗鬆浮物質和鬆脫的漆膜。 2. 用適當的膩子填補牆體缺陷 1. 用鏟刀鏟除並用砂紙打磨除去霉漬。 2. 用適當的洗霉水刷 1 遍，並及時用清水洗淨，待乾透。

多樂士抗鹼底漆 A931-18177

使用建議

1. 施工前先閱讀使用說明
2. 開罐後充分攪拌罐內油漆
3. 如有需要可按照說明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時避免讓漆刷或滾筒沾上過量油漆
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內
6. 請盡快用完已開罐的產品

典型油漆系統

表面	系統
各種新基面	底漆：多樂士抗鹼底漆 A931-18177 (1層) 面漆：各種多樂士內外牆面漆 (2層)

施工注意事項

基底溫度低於 10°C 或環境濕度大於 85% 時請勿施工。

安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
- 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
- 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
- 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時，應配有適當的供氧設備。所有的供氧設備必須符合經 (NOISH/MSHA) 認可的標準。
- 請將該產品放置在遠離食品、飲料的地方。
- 使用油漆時，最好能戴上防護眼鏡。
- 若不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
- 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清洗劑加清水洗淨。
- 若不慎吞服，請立即就醫，並出示此容器或標籤。
- 當油漆運送時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
- 本品不添加鉛及水銀
- 不要將產品放置於極端的溫度。存放於陰涼乾爽的地方。
- 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後。按政府環保要求處理廢棄物。
- 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
- 棄置油漆廢物時應符合當地的環保標準。

(欲獲得更詳細的資料，請參見產品健康安全資料)

香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 條例下受規管漆料的類別：[底漆、封固底劑及中層底漆]
揮發性有機化合物含量 (即用狀態) = 24 克/公升

責任範圍：本文所述的技術數據，在刊發之日，盡我們所知都是準確的，但可隨時更改而毋須事先通知。我們保證我們的產品均符合本文的說明，但不做其它任何形式的、明示或暗示的、包括可銷售予或適用於特殊用途的承諾或保證。如有任何責任，僅限於替換產品或按購買價退款，對人工、人工成本或其它由此造成的損失概不負責。

製造：

阿克蘇諾貝爾太古漆油 (廣州) 有限公司

中國廣州經濟技術開發區

北圍工業區

分銷：

阿克蘇諾貝爾太古漆油有限公司

電話：2823 1388 傳真：2866 3232

網址：www.akzonobel.com