


產品簡介	多樂士全效淨味底漆是優質的超高檔內牆水性底漆，它具有超強附著力、超強滲透性、遮蓋力佳、抗鹼等多項特性，能有效預防牆面多種問題，新添加的環保淨味配方，令產品更環保、氣味更清新。搭配多樂士超高檔系列面漆使用，能全面提升面漆的各大功能，使其達到完美的塗刷效果。
用途	裝飾及保護室內基層牆面，如抹灰面、石膏板面等。
光澤	啞光
優點	<ul style="list-style-type: none"> • 超強附著力 • 超強滲透性 • 遮蓋力佳 • 抗鹼 • 環保淨味配方
主要成分	無鉛顏料、丙烯酸酯共聚物、水、添加劑
體積固體分	白色 30% (標稱)，其它顏色會有所不同。
乾燥時間	標準厚度的單塗層 (25°C, 50% 相對濕度下)
- 指觸乾	0.5-1 小時
- 重塗	2-3 小時
	乾燥時間會隨溫度和濕度的變化而有異。
漆膜厚度	濕膜：80 微米 乾膜：24 微米
顏色	白色
包裝規格	5 升/罐
儲存	存放於陰涼乾燥的地方，嚴防霜凍。
理論塗刷面積	理論上，1 公升該產品可以塗刷 10-12 平方米每層。實際塗刷面積會因施工方法及表面粗糙程度不同而有異。
施工工具	
稀釋方法	要用清水稀釋，通常在 5 至 10 份油漆中加一份水 (10-20%)，最多不可加超過 30% 的清水稀釋此產品。
- 漆刷或滾筒	通常加 1 份水到 5-10 份油漆中 (10-20%)。
- 普通噴塗	通常加 1 份水到 5 份油漆中 (20%)。
- 無氣噴塗	通常不建議加水。
噴塗建議	
- 普通噴塗	大部分設備都可以達到滿意的效果。
- 無氣噴塗	典型的無氣噴塗設置為：最小工作壓力 140 公斤每平方厘米 (2000 磅每平方英寸)，噴嘴尺寸 0.58 毫米 (23 週)，噴嘴角度 65 度。
清洗	使用後請立即用清水洗淨。
表面處理	要上漆的表面要全無油脂、塵污和鬆散物質。新造的牆壁需充分乾透。牆體 (或膩子) 表面含水率必須少於 14%，pH 值必須低於 10。
- 新牆	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新建的混凝土牆壁必須乾結 30 天後才可批膩子。 2. 膩子切勿太鬆軟，待膩子乾透後，用細砂紙磨平、除塵。
- 舊牆	<ol style="list-style-type: none"> 1. 粉刷過的舊牆面重塗時，請用鏟刀鏟除並用砂紙打磨後除塵，以清除鬆浮物質和鬆脫的漆膜。 2. 用適當的膩子填補牆體缺陷。
- 發霉牆面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用鏟刀鏟除並用砂紙打磨除去霉跡，或用 Polycell 防霉水 去除霉菌。

多樂士全效淨味底漆 A931-65968

使用建議

1. 施工前，先閱讀使用說明。
2. 開罐後，充分攪拌罐內油漆。
3. 如有需要，可按照說明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時，避免讓漆刷或滾筒沾上過量油漆。
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內。
6. 請盡快用完已開罐的產品。

典型油漆系統

表面	系統
普通基面	底漆：多樂士全效淨味底漆A931-65968 (1層) 面漆：多樂士「清新居」除醛抗菌牆面漆H8112 (2層) 多樂士「采鑽」環保漆447 (2層) 多樂士「金裝抗甲醛全效」牆面漆A607 (2層) 多樂士「至尊多功能淨味」護牆漆H8874 (2層) 多樂士「配得麗」升級版乳膠漆H8661 (2層)

施工注意事項

1. 不要打磨最後一道面漆。如第一道面漆經過打磨，須確保最後一道面漆均勻的塗覆其上。
2. 基底溫度低於10°C或環境濕度大於85%時請切施工。

安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
- 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
- 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
- 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時，應配有適當的呼吸設備。所有的呼吸設備必須符合經(NOISH/MSHA)認可的標準。
- 請將該產品放置在遠離食品、飲料及動物飼料的地方。
- 使用油漆時請戴上防護眼鏡和及適當的手套。
- 若油漆不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
- 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清潔劑加清水洗淨。
- 若誤食了油漆，請立即就醫，並出示此容器或標籤。
- 當油漆運送時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
- 不要將產品放置於極端的溫度。存放於陰涼乾爽的地方。
- 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後掃掉並合理處置。
- 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
- 棄置油漆廢物時，應符合當地的環保標準。
- 乾漆膜打磨、切割和焊接會產生粉塵和有害氣體，請選擇濕磨方式。如果局部排氣通風無法避免曝露，請佩戴合適的呼吸防護面罩。
- 本產品不添加鉛及水銀。

(請向本產品的經銷商索取產品安全技術說明書，使用前請參閱)

香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)條例下受規管漆料的類別:[底漆、封固底劑及中層底漆]
揮發性有機化合物含量(即用狀態)=27克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

製造：

阿克蘇諾貝爾太古漆油(廣州)有限公司

中國廣州經濟技術開發區

北圍工業區

分銷：

阿克蘇諾貝爾太古漆油有限公司

電話：2823 1388 傳真：2866 3232

網址：www.akzonobel.com

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。