


產品介紹	多樂士「淨味防霉5合1」牆面漆特別採用環保淨味配方，令家居環境更清新安全。其優異的啞光漆膜再配合五大強化功能：淨味環保、防霉抗鹼、防潮防水、良好耐洗擦及覆蓋細微裂紋，能多方面保護家居牆面。而且施工順滑流暢、遮蓋力高、色彩選擇多，是室內裝飾漆油的優質之選！
用途	裝飾及保護室內基層牆面，如抹灰面，石膏板面等。
光澤	啞光
優點	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 淨味環保</li> <li>• 防霉抗鹼</li> <li>• 防潮防水</li> <li>• 良好耐洗擦</li> <li>• 覆蓋細微裂紋</li> <li>• 高遮蓋力</li> <li>• 夠啞易施工</li> </ul>
主要成分	無鉛顏料、丙烯酸酯共聚物、水、添加劑。
體積固體分	白色40%（標稱），調色後會有所不同。
乾燥時間 - 指觸乾 - 重塗	標準厚度的單塗層（25°C，50%相對濕度下）： 0.5-1小時 2-3小時 乾燥時間會隨溫度和濕度的變化而有異。
漆膜厚度	濕膜：80微米 乾膜：32微米
顏色	白色及CP5調色
包裝規格	1升/罐及5升/罐
儲存	存放於陰涼乾燥的地方，嚴防霜凍。
理論塗刷面積	理論上，1升該產品可以塗刷約13~16平方米的面積一遍。實際塗刷面積會因施工方法及表面粗糙程度不同而有異。
施工工具	
稀釋方法	視施工的難易程度和溫度的不同可加到20%（體積比）的清水稀釋，最多不可超過30%（體積比）的水，使用前充份攪勻。
- 刷塗或滾塗 - 普通噴塗 - 無氣噴塗	通常加1份水到5-10份油漆中（10-20%體積比）。 通常加1份水到5份油漆中（20%體積比）。 通常不建議加水。
清洗	使用後請立即用清水洗淨。
表面處理	要上漆油的表面要全無油脂、塵污和鬆散物質。新造的牆壁需充分乾透。牆身的表面含水率必須少於14%，pH值必須低於10。
- 新牆	1. 新建的混凝土牆必須乾燥30天後才可批膩子。 2. 膩子切勿太鬆軟，待膩子乾透後，用細砂紙磨平，除塵。 3. 如果要求抗鹼或獲得最佳效果，宜先塗刷一遍 <b>多樂士全效淨味底漆 A931-65968</b> 。
- 舊牆	1. 粉刷過的舊牆面重塗時請用鏟刀鏟除並用砂紙打磨後除塵，以清除鬆浮物質和鬆脫的漆膜。 2. 用適當的膩子填補牆體缺陷。 3. 經恰當處理的基面，宜先塗刷一遍 <b>多樂士全效淨味底漆 A931-65968</b> 。
- 發霉牆面	1. 用鏟刀鏟除並用砂紙打磨除去霉跡，或用 <b>Polycell 防霉水</b> 去除霉菌。 2. 如果要求抗鹼或獲得最佳效果，宜先塗刷一遍 <b>多樂士全效淨味底漆 A931-65968</b> 。

# 多樂士「淨味防霉5合1」牆面漆 H8851

## 使用建議

1. 施工前先閱讀使用說明。
2. 開罐後充分攪拌罐內油漆。
3. 如有需要可按照說明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時避免讓漆刷或滾筒沾上過量油漆。
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內。
6. 請盡快用完已開罐的產品。

## 典型油漆系統

表面	系統
普通基面	底漆：多樂士全效淨味底漆A931-65968K (1層) 面漆：多樂士淨味防霉5合1牆面漆 (2層)

## 施工注意事項

- 基底溫度低於10°C或環境濕度大於85%時請勿施工。
- 在牆面養護以及日常使用過程中，如遇南方溫差大及高濕度天氣(如回南天、梅雨天等)，建議及時關閉門窗，並開啓除濕設備。
- 施工深色或艷色產品時，請控制稀釋比例在5% (體積比) 以內或不稀釋，並適當增加塗刷遍數，直至達到滿意的效果。

## 安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
  - 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
  - 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
  - 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
  - 當在通風不足的情況下進行噴塗時應配有適當的呼吸設備。所有的呼吸設備必須符合經(NOISH/MSHA)認可的標準。
  - 請將該產品放置在遠離食品、飲料的地方。
  - 使用油漆時請戴上防護眼鏡及手套。
  - 若不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
  - 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清洗劑加清水洗淨。
  - 若不慎吞服，請立即就醫，並出示此容器或標籤。
  - 當運送油漆時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
  - 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後收集並合理處置。
  - 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
  - 棄置油漆廢物時應符合當地的環保標準。
- (請向本產品的經銷商索取產品安全技術說明書，使用前請參閱。)

附註：上面列出的產品性能及其應用資料是在實驗室條件下獲得的，但產品實際使用的環境則是多種多樣，不受我們所約束，不明之處，請和本公司聯繫，我們保留對該產品使用說明書的解釋和修訂權利。

製造：  
阿克蘇諾貝爾太古漆油(廣州)  
有限公司  
中國廣州經濟技術開發區  
北圍工業區

分銷：  
阿克蘇諾貝爾太古漆油有限公司  
電話：2823 1388  
傳真：2866 3232  
網址：www.akzonobel.com

香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)條例下受規管漆料的類別：[啞面塗料]  
揮發性有機化合物含量(即用狀態)=5克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。