


| | |
|---------------|--|
| 產品介紹 | 多樂士晴雨漆是優質高檔的純丙烯酸防霉抗鹼外牆乳膠漆。 |
| 用途 | 適用於各種磚石結構和石膏板牆面的裝飾和翻新。 |
| 光澤 | 柔光 |
| 優點 | <ul style="list-style-type: none"> • 優質的抗鹼功能和良好的防霉性 • 優異的耐候性及保色性 • 極佳附著力 • 極佳抗沾污性，漆面可洗刷，清洗維護簡單 |
| 主要成分 | 耐光性無鉛顏料，純丙烯酸聚合物、水、添加劑 |
| 體積固體分 | 白色41%（標稱），其它顏色會有所不同 |
| 乾燥時間 | 標準厚度的單塗層（25°C，50%相對濕度下） |
| - 指觸乾 | 0.5-1小時 |
| - 重塗 | 2-3小時 |
| | 乾燥時間會隨溫度和濕度的變化而變化。 |
| 漆膜厚度 | 濕膜：70微米 乾膜：28微米 |
| 顏色 | 參見多樂士晴雨漆色卡 |
| 包裝規格 | 5升/罐及18升/桶 |
| 儲存 | 存放於陰涼乾燥的地方，嚴防霜凍。 |
| 理論塗刷面積 | 理論上，1升該產品可以塗刷12平方米每層。實際塗刷面積會因施工方法及表面粗糙程度不同而不同。 |
| 施工工具 |  |
| 稀釋方法 | 視施工的難易程度和溫度的不同可適量用清水稀釋，稀釋度不超過20%。 |
| - 漆刷或滾筒 | 對新的或者未上過漆的表面，通常至多加1份水到10份油漆中（10%）。 |
| - 普通噴塗 | 通常加1份水到5份油漆中（20%）。 |
| - 無氣噴塗 | 通常不建議加水。 |
| 噴塗建議 | 大部分設備都可以達到滿意的效果。 |
| - 普通噴塗 | 典型的無氣噴塗設置為：最小工作壓力140公斤每平方厘米（2000磅每平方英寸），噴嘴尺寸0.58毫米（23週），噴嘴角度65度。 |
| - 無氣噴塗 | |
| 清洗 | 使用後請立即用清水洗淨 |
| 表面處理 | 要上漆的表面要全無油脂、塵污和鬆散物質。新造的牆壁需充分乾透。牆體（或膩子）表面含水率必須小於14%，pH值必須低於10，未上漆的木材或鐵金屬應先作適當的底漆處理。 |
| - 新牆 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 新建的混凝土牆壁必須乾結30天後且符合施工要求後才可上漆 2. 除去鬆脫物及結晶鹽 3. 用適當的填充劑填補裂縫或牆體缺陷 4. 經恰當處理的基面宜先刷一遍多樂士抗鹼底漆A931-18177以獲得最佳效果 |
| - 舊牆 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 粉刷過的舊牆面重塗時請用高壓水槍沖洗或用鏟刀鏟除以清除鬆浮物質和鬆脫的漆膜 2. 用適當的填充劑填補裂縫或牆體缺陷 3. 經恰當處理的基面宜先刷一遍多樂士底漆A931-18177以獲得最佳效果 |
| - 發霉牆面 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 用高壓水槍沖洗或用鏟刀鏟除以清除霉跡及藻類 2. 用適當的洗霉水刷1遍，並及時用清水洗淨，待乾透。 3. 宜先刷一遍多樂士底漆A931-18177以獲得最佳效果 |

多樂士晴雨漆 H8915

使用建議

1. 施工前先閱讀使用說明
2. 開罐後充分攪拌罐內油漆
3. 如有需要可按照說明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時避免讓漆刷或滾筒沾上過量油漆
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內
6. 請盡快用完已開罐的產品

典型油漆系統

| 表面 | 系統 |
|------|---|
| 普通基面 | 底漆：多樂士抗鹼底漆 A931-18177 (1層) 面漆：多樂士晴雨漆 H8915 系列 (2層) |

施工注意事項

1. 基底溫度低於 5°C 或環境濕度大於 85% 時請勿施工
2. 深顏色面漆塗布層數將有所增加。具體請參照 Akzonobel 的深色施工指南。

安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方
 - 打磨牆面時應戴上適當的口罩
 - 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境
 - 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧
 - 當在通風不足的情況下進行噴塗時，應配有適當的供氧設備。所有的供氧設備必須符合經認可的標準。
 - 請將該產品放置在遠離食品、飲料的地方。
 - 使用油漆時，最好能戴上防護眼鏡。
 - 若不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
 - 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清洗劑加清水洗淨。
 - 當油漆運送時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
 - 本品不添加鉛及水銀
 - 不要將產品放置於極端的溫度。存放於陰涼乾爽的地方。
 - 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後掃掉。
 - 切勿把油漆倒入下水道或排水管
 - 棄置油漆廢物時應符合當地的環保標準
- (欲獲得更詳細的資料，請參見產品健康安全資料)

製造：
阿克蘇諾貝爾太古漆油(廣州)有限公司
中國廣州經濟技術開發區
北圍工業區

分銷：
阿克蘇諾貝爾太古漆油有限公司
電話：2823 1388
傳真：2866 3232
網址：www.akzonobel.com

香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)條例下受規管漆料的類別：[非啞面塗料]
揮發性有機化合物含量(即用狀態)= 55克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。