



PROCOLITE LISO MIX



Grupo: Productos para Fachadas

DESCRIPCIÓN

Revestimiento al disolvente.

PROPIEDADES

- * A base de resinas de Pliolite®.
- * Excepcional resistencia a la intemperie.
- * Máxima adherencia sobre soportes degradados.
- * Total resistencia a los álcalis de los materiales de construcción.
- * Máxima impermeabilización.
- * Totalmente transpirable.
- * Autolimpiable.
- * Resistente a la lluvia a los 20 min. de su aplicación.
- * Gran resistencia a la formación de mohos.
- * Garantía hasta 10 años.

USOS

Adecuada para superficies de albañilería (yeso, cemento, hormigón, ladrillo, fibrocemento, etc.), tanto en exteriores como en interiores, rehabilitación de edificios por su adherencia y resistencia a todo tipo de ambientes. Contiene Pliolite.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Resinas de Pliolite®.
Pigmentos	Dióxido de titanio y extendedores.
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
Brillo	Mate.
Color	Según Carta Colores RENOVA y carta Procolor Mix 55/05.
COV	Valor límite en UE para este producto (cat A/c): 430g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 428 g/L.
Contenido en sólidos	48 ± 2% en volumen. 70 ± 2% en peso.
Densidad	1,4 ± 0,1 Kgr/Lt.
Viscosidad	95 ± 5 UK a 25°C.
Secado a 23°C. y 50% H.R.	Al tacto: 2 horas.
Repintado	A partir de las 12 horas.
Rendimiento teórico	5-10 m ² /Lt y mano, en función de la rugosidad y absorción del soporte y el método de aplicación.
Espesor de película	100-200 micras húmedas. 40-90 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.



MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación 5 y 40°C.

Máxima humedad relativa 85 %

Útiles de Aplicación	<u>Brocha/Rodillo</u>	<u>Pistola airless</u>
Disolvente	160.0920	160.0920
Dilución	0-5%	0-5%

Limpieza de útiles Disolvente Sintéticos y Grasos 160.0920 o Limpín 152.0923.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa Las superficies deben estar consistentes, secas y limpias de polvo, grasas, eflorescencias, etc.

Superficies nuevas

Albañilería	Aplicar una primera mano de Procolite Fondo Penetrante.
Hierro / Acero	Imprimir con Minio Antioxidante ó con Procofer Imprimación Antioxidante.
Madera	Imprimir con Selladora Universal.

Acabado Aplicar una o dos manos de Procolite Liso Mix.

Superficies pintadas Si la superficie se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar directamente Procolite Liso Mix.
Si la pintura antigua se encuentra mal adherida, agrietada o desconchada se procederá a su eliminación y se actuará como superficies nuevas.
En superficies muy desgastadas o pulverulentas aplicar previamente una capa de Procolite Fondo Penetrante.
Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

OBSERVACIONES Procolite Liso Mix no debe mezclarse con ningún otro tipo de pintura.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

