

<b>產品介紹</b>	多樂士多功能封閉底漆為室內外木器專用的水性底漆，含獨特鎖油分子，能抑制木制底材的油污，有效解決木材吐油所導致面漆變黃；高遮蓋力配方能強化面漆遮蓋力，減少上面漆的塗刷層數，讓面漆色澤飽滿，細緻完美。此外，它含有強效抗鹼耐酸配方，能預防底材剝落粉化，適合各種裝修木板、矽酸鈣板等底材塗料打底。其水性配方，容易施工亦更加環保！
<b>用途</b>	適用於建築物室內外裝修木器表面之打底塗刷。
<b>光澤</b>	光面
<b>特色</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 環保水性配方</li> <li>• 獨特鎖油分子，能抑制木制底材的油污</li> <li>• 高遮蓋力，施工快速</li> <li>• 強效抗鹼耐酸，預防底材剝落粉化</li> </ul>
<b>主要成份</b>	二氧化鈦、有機顏料、無機顏料、礦物質填充料、水性合成樹脂、水。
<b>體積固體分</b>	約40%
<b>乾燥時間</b>	室溫攝氏29度下，一般塗膜厚度下塗刷一層：
- 指觸乾燥時間	約30~60分鐘
- 施工間隔時間	約90~120分鐘
	*通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間。
<b>顏色</b>	白色
<b>包裝</b>	1加侖
<b>理論塗佈面積</b>	理論上，1加侖該產品約可塗刷33-40平方米面積一層。 *實際塗刷面積及層數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性與施工工具及其他環境因素影響。
<b>漆膜抗性</b>	
- 耐鹼性	通過CNS10757測試，浸鹼液48小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。
- 耐水性	通過CNS10757測試，浸水72小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。
- 耐酸性	通過CNS10757測試，浸酸液72小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。
- 耐屈曲性	通過CNS10757測試，通過軸棒直徑6mm耐屈曲性測試。
<b>底材處理</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 塗刷前，請先以布或報紙遮蔽地面、傢俱及門窗等。</li> <li>- 底材表面要乾燥、清潔及無油污。無論是未塗刷過的原木，還是已塗刷過的底材，都必須在表面進行充分打磨及清除木器上的粉塵後再塗刷面漆。</li> </ul>
<b>施工方法</b>	建議可刷塗、滾塗或噴塗。
<b>稀釋</b>	刷塗和滾塗不需加水稀釋即可塗刷。如在嚴重粉化的底材上施工則建議加30%（體積比）清水稀釋塗刷以加強其滲透及附著力。噴塗請添加30%（體積比）清水稀釋，並充份攪拌均勻。
<b>施工條件</b>	建議在晴朗、濕度低的天候施工，乾燥時間會因通風條件、漆膜厚度、環境溫度及濕度的影響有所增減。

# 多樂士多功能封閉底漆 A931N

## 使用建議

1. 施工前先閱讀使用說明。
2. 開罐後充分攪拌罐內油漆。
3. 如有需要可按照說明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時避免讓漆刷或滾筒沾上過量油漆。
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內。
6. 請盡快用完已開罐的產品。
7. 在牆面養護以及日常使用過程中，如遇南方溫差大及高濕度天氣（如回南天、梅雨天等），建議及時關閉門窗，並開啟除濕設備。

## 典型油漆系統

採用底漆和面漆完整的油漆系統，可以解決面漆變黃的問題，並減少上面漆的塗刷層數。

表面	系統
各種普通基面	底漆：多樂士全效封閉底漆 A931N (1 層) 面漆：多樂士水性磁油 (低光) A721 (2 層)； 多樂士水性磁油 (高光) A722 (2 層)； 多樂士水性手掃漆 (低光) H8721 (2 層)； 多樂士水性手掃漆 (高光) H8722 (2 層)

## 安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
- 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
- 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
- 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時應配有適當的呼吸設備。所有的呼吸設備必須符合經 (NOISH/MSHA) 認可的標準。
- 請將該產品放置在遠離食品、飲料的地方。
- 使用油漆時請戴上防護眼鏡及手套。
- 若不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
- 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清洗劑加清水洗淨。
- 若不慎吞服，請立即就醫，並出示此容器或標籤。
- 當油漆運送時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
- 不要將產品放置於極端的溫度。存放於陰涼乾爽的地方。
- 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後收集並合理處置。
- 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
- 棄置油漆廢物時應符合當地的環保標準。

(請向本產品的經銷商索取產品安全技術說明書，使用前請參閱)

製造：  
台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司  
台灣桃園縣中壢市  
中壢工業區東園路 52 號

分銷：  
阿克蘇諾貝爾漆油有限公司  
電話：2823 1388  
傳真：2866 3232  
網址：www.dulux.com.hk

香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 條例下受規管漆料的類別：[底漆，封固底劑及中層底漆]  
揮發性有機化合物含量 (即用狀態) 不超過 200 克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。