

產品介紹

多樂士「配得麗」升級版乳膠漆在原有的多樂士「配得麗」乳膠漆優質基礎上，升級至淨味配方，氣味更清新環保。同時加入耐洗擦功能，即使經過多次的反覆洗擦，也不留痕跡。其細滑質地、強效防霉、高遮蓋力等功能更與多樂士「配得麗」乳膠漆無異，實屬施工之選。

用途	裝飾及保護室內基層牆面，如抹灰面，石膏板面等。
光澤	啞光
優點	• 淨味環保配方 • 高遮蓋力 • 防霉 • 耐洗擦 • 施工順滑流暢
主要成分	無鉛顏料、丙烯酸酯共聚物、水、添加劑。
體積固體分	白色約 34% (標稱)，基漆調色後會有所不同。
乾燥時間	標準厚度的單塗層 (25°C, 50% 相對濕度下)：
- 指觸乾	0.5-1 小時
- 重塗	2-3 小時
	乾燥時間會隨溫度和濕度的變化而有異。
漆膜厚度	濕膜：80 微米 乾膜：27 微米
顏色	白色、CP4 及 CP5 調色
包裝規格	1 升/罐、5 升/罐及 18 升/罐
儲存	產品需儲存在 0-40°C 陰涼乾燥的庫房，避免雨淋和陽光曝曬，嚴防霜凍。
理論塗刷面積	理論上，1 升該產品可以塗刷約 12 平方米的面積一遍。實際塗刷面積會因施工方法及表面粗糙程度不同而有異。
施工工具	
稀釋方法	視施工的難易程度和溫度的不同可加到 20% (體積比) 的清水稀釋，最多不可超過 30% (體積比)。
- 刷塗或滾塗	通常加 1 份水到 5-10 份油漆中 (10-20% 體積比)。
- 普通噴塗	通常加 1 份水到 5 份油漆中 (20% 體積比)。
- 無氣噴塗	通常不建議加水。
清洗	使用後請立即用清水洗淨。
表面處理	要上漆的表面要全無油脂、塵污和鬆散物質。新造的牆壁需充分乾透。牆身的表面含水率必須少於 14%，pH 值必須低於 10。
- 新牆	1. 新建的混凝土牆必須乾結 30 天後才可批膩子。 2. 膩子切勿太鬆軟，待膩子乾透後，用細砂紙磨平，除塵。 3. 如果要求抗鹼或為獲得最佳效果，宜先塗刷一遍多樂士抗鹼底漆 A931-18177。
- 舊牆	1. 粉刷過的舊牆面重塗時請用鏟刀鏟除並用砂紙打磨後除塵，以清除鬆浮物質和鬆脫的漆膜。 2. 用適當的膩子填補牆體缺陷。 3. 經恰當處理的基面，宜先塗刷一遍多樂士抗鹼底漆 A931-18177 以獲得最佳效果。

多樂士「配得麗」升級版乳膠漆 H8661

- 發霉牆面

1. 用鏟刀鏟除並用砂紙打磨除去霉跡，或用 **Polycell 防霉水** 去除霉菌。
2. 如果要求抗鹼或為獲得最佳效果，宜先塗刷一遍**多樂士抗鹼底漆 A931-18177**。

使用建議

1. 施工前先閱讀使用說明。
2. 開罐後充分攪拌罐內油漆。
3. 如有需要可按照說明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時避免讓漆刷或滾筒沾上過量油漆。
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內。
6. 請盡快用完已開罐的產品。
7. 在牆面養護以及日常使用過程中，如遇南方溫差大及高濕度天氣（如回南天、梅雨天等），建議及時關閉門窗，並開啟除濕設備。

典型油漆系統

表面	系統
普通基面	底漆：多樂士抗鹼底漆 A931-18177（1 層） 面漆：多樂士「配得麗」升級版乳膠漆 H8661（2 層）

施工注意事項

- 基底溫度低於 10°C 或環境濕度大於 85% 時請勿施工。
- 施工深色或艷色產品時，請控制稀釋比例在 5% 以內或不稀釋，並適當增加塗刷遍數，直至達到滿意的效果。

安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
- 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
- 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
- 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時應配有適當的呼吸設備。所有的呼吸設備必須符合經 (NOISH/MSHA) 認可的標準。
- 請將該產品放置在遠離食品、飲料的地方。
- 使用油漆時請戴上防護眼鏡及手套。
- 若不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
- 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清洗劑加清水洗淨。
- 若不慎吞服，請立即就醫，並出示此容器或標籤。
- 當運送油漆時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
- 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後收集並合理處置。
- 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
- 棄置油漆廢物時應符合當地的環保標準。

(請向本產品的經銷商索取產品安全技術說明書，使用前請參閱。)

製造：
阿克蘇諾貝爾漆油（廣州）有限公司
中國廣州經濟技術開發區
北圍工業區

分銷：
阿克蘇諾貝爾香港（控股）有限公司
電話：2823 1388
傳真：2866 3232
網址：www.dulux.com.hk

香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）條例下受規管漆料的類別：[啞面塗料]
揮發性有機化合物含量（即用狀態）不超過 50 克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。