

## 优易佳墙面漆

产品编号：A630

### 产品介绍：

**简介：**

优易佳墙面漆是一款经济型内墙乳胶漆，具有持久净白、施工性佳等特点。

**用途：** 适用于装饰及保护室内基层墙面，如抹灰面，石膏板面等。

**光泽：** 哑光

### 优点：

持久净白  
施工性佳  
省钱省工

### 性质：

**主要成份：** 无铅颜料、丙烯酸酯共聚物、水、添加剂

**体积固体分：** 白色约 31%

**干燥时间：**

标准厚度的单涂层（25℃，50%相对湿度下）

指触干：0.5-1 小时

重涂：2-3 小时

干燥时间会随温度和湿度的变化而变化。

**漆膜厚度：**

湿膜：约 80 微米/单遍

干膜：约 25 微米/单遍

漆膜厚度会因施工方法及表面粗糙程度不同而不同。

**包装规格：** 20 公斤/桶

**储存：** 产品需存储在 0℃-40℃ 阴凉干燥的库房，避免雨淋和阳光曝晒，严防霜冻。

**保质期：** 36 个月

\*我们将致力于推行阿克苏诺贝尔全球统一标准的**产品保障体系**。对产品实行全过程监控，确保我们的经营行为是以安全，健康，环保的良好方式运行。让使用我们产品的用户安心，放心，称心。

## 典型涂料系统：

表面	系统
普通基面	底漆：多乐士家丽安底漆 A914-65990（一层） 面漆：优易佳墙面漆 A630（两层）

## 表面处理：

要上漆的表面要全无油脂、尘污和松散物质。新造的墙壁需充分干透。墙体（或腻子）表面含水率必须小于 14%，pH 值必须低于 10。

新墙：

1. 新建的混凝土墙壁必须干结 30 天后才可批腻子。
2. 腻子切勿太松软，待腻子干透后，用细砂纸磨平，除尘。
3. 宜先刷一遍多乐士家丽安底漆 A914-65990。

旧墙：

1. 粉刷过的旧墙面重涂时请用铲刀铲除并砂纸打磨后除尘以清除松浮物质和松脱的漆膜。
2. 用适当的腻子填补墙体缺陷。
3. 经恰当处理的基面宜先刷一遍多乐士家丽安底漆 A914-65990 以获得最佳效果。

发霉墙面：

1. 用铲刀铲除并用砂纸打磨除去霉迹。
2. 用适当的洗霉水刷 1 遍，并及时用清水洗净，待干透。
3. 宜先刷一遍多乐士家丽安底漆 A914-65990。

## 施工：

**理论涂刷面积：**理论上，1 公斤该产品可以涂刷 8.5 平方米每层。实际涂刷面积会因施工方法及表面粗糙程度不同而不同。

**施工方法：**刷涂，滚涂

**稀释方法：**无需稀释，如必须稀释，可加入不超过 5%（体积比）的清水。切勿过度稀释，否则会导致起粉。

**清洗：**使用后请立即用清水洗净。

## 使用建议：

1. 施工前先阅读使用说明。
2. 开罐后充分搅拌罐内涂料。
3. 如有需要可按照说明加入适量的水，切勿过量稀释。

\*我们将致力于推行阿克苏诺贝尔全球统一标准的**产品保障体系**。对产品实行全过程监控，确保我们的经营行为是以安全，健康，环保的良好方式运行。让使用我们产品的用户安心，放心，称心。

4. 施工时避免让漆刷或滚筒沾上过量涂料。
5. 已稀释的涂料不要倒回原包装内。
6. 请尽快用完已开罐的产品。
7. 基底温度低于 10℃或环境湿度大于 85%时请勿施工。
8. 在墙面养护以及日常使用过程中,如遇南方温差大及高湿度天气(如回南天、梅雨天等),建议及时关闭门窗,并开启除湿设备。

## 安全、健康环保方面的说明：

### 优易佳墙面漆

吡啉硫酮锌<1%

### 无信号词

对水生生物有毒

**一般防范说明：**请放在儿童伸手不及之处。如需医嘱，请将产品容器或标签备放在手边。

**预防措施：**禁止排入环境。避免接触眼睛、皮肤或衣服。其它安全提示：对漆膜的处理例如打磨、焚烧等可能产生有害的粉尘和/或烟雾。工作场所要保持良好的通风。请使用合适的个人防护设备。

**事故响应：**如果感觉不适，呼叫急救中心或就医。

**安全储存：**无特别要求。

**废弃处理：**本品、容器的处置应遵守国家和地方的环保标准。

**使用前请阅读产品安全技术说明书。**

**供应商信息详见桶身**

化学事故应急咨询服务电话：0532-83889090

消费者服务热线：4006703777

附注：上面列出的产品性能及其应用资料是在实验室条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请和本公司联系，我们保留对该产品使用说明书的解释和修订权利。

---

\*我们将致力于推行阿克苏诺贝尔全球统一标准的**产品保障体系**。对产品实行全过程监控，确保我们的经营行为是以安全，健康，环保的良好方式运行。让使用我们产品的用户安心，放心，称心。