

FICHA TECNICA:
NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBA ESMALTE Sintético Brillante (standard)

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> • Formulado en base a polímeros alquídicos en solventes orgánicos. • Acabado perfecto para interiores y exteriores, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión, al uso y a los lavados. • De fácil aplicación, forma una película lisa y brillante. • Sistema tradicional: Amplia gama de colores y variedad de tonos obtenidos mediante mezclas o con TONALBA entonador universal, hasta un máximo de 37,5 cm³/litro.
USOS	Maderas y metales <ul style="list-style-type: none"> - Puertas - Ventanas - Rejas - Muebles
DESCRIPCION	El producto, al secar, deja una película lisa y brillante, de gran resistencia y buen poder cubritivo.
COMPOSICIÓN	Polímeros alquídicos, pigmentos, aditivos, solventes.
RESISTENCIA	Apto para uso en interiores y exteriores. Resiste las temperaturas normales de exposición al sol, los métodos habituales de limpieza y el agua de lluvia. No es adecuado para el uso en superficies sumergidas ni aquellas que estén en contacto directo con ácidos o álcalis.
ENVASES	Sistema Tradicional: 500 cm ³ , 1 lt, 4 lt, 20 lt
TIEMPO DE SECADO A 25°C	En condiciones normales de humedad: secado al tacto 2 a 4 hs secado entre manos 10 hs
MODO DE APLICACIÓN	Aplicar a pincel, rodillo o soplete
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con AGUARRÁS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos
CANTIDAD DE MANOS	Aplicar 2 o 3 manos
DILUYENTE RECOMENDADO	AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos
ACABADO	Brillante
COLOR	Color blanco y 18 colores preparados listos para usar. Pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción y/o con Tonalba Entonador Universal hasta un máximo de 37,5 cm ³ /litro. Consultar la carta de colores correspondiente
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	12 a 15 m ² por litro y por mano
TASA DE DILUCIÓN	Depende del método de aplicación (hasta un máximo de 5 %)
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar limpia y seca. Libre de grasitud, óxido, manchas y polvo. <p>Madera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nueva: aplicar previamente Fondo Blanco para Maderas ALBA • Pintada en buen estado: lijar suavemente y limpiar. • Con pintura deteriorada: quitarla y aplicar Fondo Blanco para Maderas ALBA <p>Hierro:</p>

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBA ESMALTE Sintético Brillante (standard)

2

	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevo: eliminar el óxido, limpiar y aplicar Antióxido para metales ferrosos ALBA o Convertidor de Óxido para Metales Ferrosos ALBA. • Con pintura en buen estado: lijar y limpiar. • Con pintura deteriorada: quitarla y aplicar Antióxido para metales ferrosos ALBA o Convertidor de Óxido para Metales Ferrosos ALBA. • Superficie oxidada: eliminar partes flojas de óxido y aplicar Convertidor de Óxido para Metales Ferrosos ALBA. <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>
INSTRUCCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación • Aplicar 2 o 3 manos a pincel, rodillo o soplete, lijando suavemente entre mano y mano • Limpiar los utensilios con aguarrás mineral
MANTENIMIENTO	<p>Lavar periódicamente con agua y detergente</p>
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de niños y animales. • No ingerir. No inhalar los vapores. • Evitar el contacto con la piel y los ojos. • Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. • No arrojar el envase en incineradores o fuego. • No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. • Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). • Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos. • Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. • Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. • En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. • No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. <p>Primeros Auxilios</p> <ul style="list-style-type: none"> • En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes. • Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. • En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua. • Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado. • En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de la etiqueta. <p>Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Pediatría P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788 Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767.</p>

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBA ESMALTE Sintético Brillante (standard)

3

Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648

Para mayor información, solicite la hoja de seguridad

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Noviembre 2013

Revisión: 1