

**FICHA TECNICA:
FONDO AL AGUA**

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Fondo universal, para maderas y metales, con excelente adherencia, bajo olor, rápido secado y fácil de aplicar. En maderas, sella los poros y uniforma la absorción y el color de la superficie, resaltando la calidad del aspecto de la superficie pintada. En metales, impide y detiene la oxidación. En metales no ferrosos actúa como excelente puente de adherencia entre la superficie y el esmalte de terminación. Forma una película dura, lisa y mate que asegura una base ideal para pinturas de terminación, tanto sintéticas como al agua.
USOS	Madera, hierro, galvanizado, aluminio
DESCRIPCION	Fondo acrílico al agua para maderas y metales, formulado en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
COMPOSICIÓN	Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión.
RESISTENCIA	No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis.
ENVASES	0.5, 1 y 4 litros
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado al tacto 1 hora. Secado para aplicar la pintura de terminación 3 a 4 horas.
MODO DE APLICACIÓN	Pincel, rodillo o soplete
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón
CANTIDAD DE MANOS	2
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Mate
COLOR	Gris
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	12 a 15
TASA DE DILUCIÓN	Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 5% de agua.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.</p> <p>Madera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nueva: lijar con papel de lija de grano fino en el sentido de las vetas de la madera hasta dejar la superficie suave y lisa. Limpiar cuidadosamente y aplicar el fondo. - Con pintura deteriorada: quitarla, emparejar por lijado en el sentido de las vetas de la madera. Limpiar cuidadosamente y aplicar el fondo en la zona expuesta. <p>Hierro o Galvanizado o Aluminio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superficie nueva: eliminar el óxido con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico. Desengrasar y aplicar el fondo. - Con pintura deteriorada: quitarla y aplicar el fondo en las partes de metal expuestas. <p>Otras superficies: Consultar al Centro de Información al Cliente.</p>
INSTRUCCIONES	Aplicar una o dos manos a pincel, rodillo o soplete, con el producto tal cual

**FICHA TECNICA:
FONDO AL AGUA**

2

	viene en el envase o diluido con hasta un 5% de agua Para un perfecto acabado, antes de aplicar la pintura de terminación lijar suavemente con papel de lija de grano fino. Dejar secar 6 horas antes de aplicar la pintura de terminación. Limpiar los utensilios con agua y jabón.
MANTENIMIENTO	N/A
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<p>Recomendaciones de seguridad: Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</p> <p>Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p>
<p>Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario</p> <p>Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.</p> <p style="text-align: right;">Fecha de emisión: Enero 2013 Revisión: 1</p>	