

**FICHA TECNICA:
TEXTURADO REVOQUE PLASTICO
5187616-7**

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Producto impermeable al agua, de gran flexibilidad para aplicar directo sobre revoque grueso.
USOS	Para exteriores e interiores. Revoque grueso alisado o fratazado, Revoque fino, Bloques de hormigón
DESCRIPCION	Revoque plástico
COMPOSICIÓN	Formulado en base a polímeros elastoméricos en base acuosa.
RESISTENCIA	No adecuado para contacto directo con ácidos ni álcalis.
ENVASES	5Kg, 25Kg
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Entre manos: 3 a 6 horas. Secado final: 5 a 7 días.
MODO DE APLICACIÓN	Rodillo, llana o soplete
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón.
CANTIDAD DE MANOS	2 o 3
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	N/A
COLOR	De color blanco. Puede aplicarse tal cual viene en el envase o entonado con el sistema Tintométrico. La viscosidad del producto puede variar de acuerdo al color preparado. Consulte la carta de colores correspondiente al Sistema Tintométrico
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	0,8 a 1,2 Kg/m ²
TASA DE DILUCIÓN	N/A
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.</p> <p>En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel.</p> <p>Superficies nuevas de revoque: aplicar una mano previa de Fijador al aguarrás 2 en 1 ALBA (antisalitre) según las instrucciones del envase. Luego aplicar el revestimiento según se detalla más adelante.</p> <p>Superficies de revoque grueso peinado o desprolijo: Se deberá nivelar la superficie con la siguiente mezcla: 1 parte de Texturado Revoque Plástico + 5 de arena + 2 de cemento portland gris o blanco + 1/2 de agua aplicando con llana metálica o frataso, mojando primero el sustrato. Luego, terminar con el producto puro aplicado a rodillo de lana sintética, llana o soplete.</p> <p>Superficies de revoque grueso alisado o fratasado: En todos los casos recomendamos una mano a rodillo de pelo corto con el producto diluido con agua, en partes iguales (como imprimación). En caso de revoques hechos con polvo de ladrillo o cemento de albañilería consultar.</p> <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>

**FICHA TECNICA:
TEXTURADO REVOQUE PLASTICO
5187616-7**

2

	<p>Luego de haber preparado la superficie: aplicar el producto con alguna de las siguientes alternativas:</p> <p>a) 1 mano de llana puro y 1 de rodillo de pelo corto con el producto diluido del 20 al 30 % con agua.</p> <p>b) 2 a 3 manos de rodillo (de pelo corto) con el producto diluido del 20 al 30 % con agua.</p> <p>c) 2 manos de soplete con tolva de salpicar, con el producto diluido al 10 % con agua.</p> <p>d) 1 mano de rodillo (de pelo corto) con el producto diluido del 20 al 30 % con agua y 1 mano de soplete con tolva de salpicar, con el producto diluido al 10 % con agua.</p>
INSTRUCCIONES	<p>Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. En el caso de utilizar más de un envase del mismo color, mezclarlos entre sí.</p> <p>Aplicar dos o tres manos con rodillo, llana o soplete.</p>
MANTENIMIENTO	N/A
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<p>Mantener fuera del alcance de niños.</p> <p>Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales.</p> <p>No ingerir.</p> <p>Evitar el contacto con la piel y los ojos.</p> <p>No arrojar el envase en incineradores o fuego.</p> <p>No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.</p> <p>Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas)</p> <p>Para aplicación a soplete usar máscara apropiada.</p> <p>Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos</p> <p>Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.</p> <p>En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.</p> <p>No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</p> <p>Primeros Auxilios</p> <p>En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes</p> <p>Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.</p> <p>En caso de ingestión beber abundante agua.</p> <p>En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.</p> <p>Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247</p> <p>Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788</p> <p>Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767</p> <p>Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p>

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

**FICHA TECNICA:
TEXTURADO REVOQUE PLASTICO
5187616-7**

3

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Enero 2013
Revisión: 1