

**FICHA TECNICA:  
TEXTURADO RUSTICO  
5187618-9**

1

<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>	Producto preparado para ser aplicado sobre distintas superficies, con óptima adherencia al sustrato. Permite variedad de texturas (según aplicación) que permiten un agradable efecto decorativo inalterable con el tiempo. Es impermeable, resistente y flexible, permitiendo respirar a las paredes.
<b>USOS</b>	Paredes exteriores, Revoque fino, Hormigón, Yeso.
<b>DESCRIPCION</b>	Revestimiento acrílico
<b>COMPOSICIÓN</b>	Formulado sobre la base de resinas acrílicas y cargas minerales
<b>RESISTENCIA</b>	No adecuado para contacto directo con ácidos ni álcalis.
<b>ENVASES</b>	5Kg, 30Kg
<b>TIEMPO DE SECADO A 25°C</b>	Secado superficial, 4 a 8Hs. Secado final, 5 a 7 días.
<b>MODO DE APLICACIÓN</b>	Llana metálica y llana plástica (ver instrucciones)
<b>LIMPIEZA DE UTENSILIOS</b>	Limpiar los utensilios con agua y jabón.
<b>CANTIDAD DE MANOS</b>	1 (una)
<b>DILUYENTE RECOMENDADO</b>	Agua
<b>ACABADO</b>	N/A
<b>COLOR</b>	De color blanco. Puede aplicarse tal cual viene en el envase o entonado con el sistema Tintométrico. La viscosidad del producto puede variar de acuerdo al color preparado. Consulte la carta de colores correspondiente al Sistema Tintométrico
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO (m<sup>2</sup>/litro por mano)</b>	3 a 3.5 Kg/m <sup>2</sup> terminado
<b>TASA DE DILUCIÓN</b>	Con temperaturas elevadas en el ambiente puede agregarse hasta 5 % de agua.
<b>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</b>	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.</p> <p>En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. <b>Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel.</b></p> <p><b>Superficies nuevas de revoque:</b> aplicar una mano previa de <b>Fijador al aguarrás 2 en 1 ALBA (antisalitre)</b> según las instrucciones del envase. Luego una mano de <b>Duralba Frentes y Muros</b> de color similar al elegido.</p> <p><b>Superficies de revoque envejecido sin pintura:</b> limpiar con cepillo, agua y detergente o hidrolavadora. Enjuagar y dejar secar. Dar una mano previa de <b>Duralba Frentes y Muros</b>, diluido al 15% como imprimación, de color similar al elegido.</p> <p><b>Superficies pintadas en buen estado:</b> lavar con agua y cepillo, dejar secar. Dar una mano previa de <b>Duralba Frentes y Muros</b>, diluido al 15% como imprimación, de color similar al elegido.</p> <p><b>Superficies entizadas:</b> aplicar una mano de <b>Fijador al Aguarrás ALBA</b>, dejar secar. Luego una mano de <b>Duralba Frentes y Muros</b> de color similar al</p>

**FICHA TECNICA:  
TEXTURADO RUSTICO  
5187618-9**

2

	<p>elegido.</p> <p><b>Superficies con partes flojas de pintura envejecida:</b> eliminar con espátula, limpiar con cepillo, agua y detergente o hidrolavadora. Aplicar una mano de <b>Fijador al Aguarrás ALBA</b>, dejar secar. De ser necesario, emparejar con <b>Enduido Acrílico para Exterior ALBA</b> y dejar secar. Limpiar y aplicar una mano de <b>Fijador al Aguarrás ALBA</b> sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar. Dar una mano de <b>Duralba Frentes y Muros</b>, de color similar al elegido.</p> <p><b>Superficies con absorción desparea:</b> Dar una mano previa de <b>Duralba Frentes y Muros</b>, diluido al 15% como imprimación, de color similar al elegido.</p> <p><b>Otras superficies:</b> consultar al Centro de Información al Cliente</p>
<b>INSTRUCCIONES</b>	<p>Material listo para usar. Es de consistencia pastosa, no diluir. En el caso de utilizar más de un envase del mismo color listo, mezclarlos entre si.</p> <p>Aplicar según se indica en <b>Preparación de la superficie</b>.</p> <p>Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad de empalmes. En caso de paños grandes se debe trabajar con 2 o mas personas, o hacer buñas para reducir el tamaño de la superficie a tratar y de esa manera evitar empalmes.</p> <p>Evite aplicar el producto en días lluviosos, o con temperaturas inferiores a 5°C, o mayores a 35°C, o con humedad relativa superior a 80%.</p> <p><b>Luego de haber preparado la superficie:</b> dar una mano del producto, directamente como se presenta en el envase, con llana metálica, dejando un espesor de 2 mm aproximadamente; dejar orear de 10 a 15 minutos según la temperatura ambiente y luego, planchar la superficie, con llana plástica únicamente, realizando movimientos verticales para el caso de terminación rayada o movimientos circulares para terminación girada.</p> <p>La aplicación del producto también puede ser realizada con soplete con tolva con pico de 2 – 3 mm</p>
<b>MANTENIMIENTO</b>	N/A
<b>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</b>	<p><b>Mantener fuera del alcance de niños.</b></p> <p>Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales.</p> <p>No ingerir.</p> <p>Evitar el contacto con la piel y los ojos.</p> <p>No arrojar el envase en incineradores o fuego.</p> <p>No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.</p> <p>Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas)</p> <p>Para aplicación a soplete usar máscara apropiada.</p> <p>Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos</p> <p>Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.</p> <p>En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.</p> <p>No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</p> <p><b>Primeros Auxilios</b></p> <p>En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes</p> <p>Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.</p>

**FICHA TECNICA:  
TEXTURADO RUSTICO  
5187618-9**

3

En caso de ingestión beber abundante agua.  
En todos los casos **consultar al médico**. Suministrar la información de esta etiqueta.  
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247  
Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788  
Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767  
Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160

**Nota:** La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario  
Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección [centrodeinformacion.alba@akzonobel.com](mailto:centrodeinformacion.alba@akzonobel.com).

Fecha de emisión: Enero 2013  
Revisión: 1