

**FICHA TECNICA:  
ALBALUX 2 EN 1 Esmalte Convertidor FORJA**

1

<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esmalte Convertidor 2 en 1 Formula Activa de calidad Premium. Especialmente formulado para ser aplicado sobre metales ferrosos sin necesidad de utilizar fondos.</li> <li>• Previene e inactiva la corrosión otorgando excelente protección a los metales.</li> <li>• Sus componentes le otorgan muy buena pintabilidad y superior nivelación. Posee un excelente poder de cobertura.</li> <li>• Excelente terminación, de gran resistencia a la intemperie repele el agua, protege contra la abrasión, al uso y a los lavados.</li> </ul>
<b>USOS</b>	<p>Metales ferrosos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puertas</li> <li>- Ventanas</li> <li>- Rejas</li> <li>- Muebles</li> </ul>
<b>DESCRIPCION</b>	El producto, al secar, deja una película de excelente terminación efecto Forja, de gran resistencia y sobresaliente poder cubritivo.
<b>COMPOSICIÓN</b>	Resina alquídica modificada, pigmentos, pigmentos metálicos, aditivos, agentes anticorrosivos, solventes.
<b>RESISTENCIA</b>	Apto para uso en interiores y exteriores. Resiste las temperaturas normales de exposición al sol, los métodos habituales de limpieza y el agua de lluvia. No es adecuado para el uso en superficies sumergidas ni aquellas que estén en contacto directo con ácidos o álcalis.
<b>ENVASES</b>	1 y 4 litros
<b>TIEMPO DE SECADO A 25°C</b>	En condiciones normales de humedad: secado al tacto 3 a 5 hs secado entre manos 8 hs
<b>MODO DE APLICACIÓN</b>	Aplicar a pincel, rodillo o soplete
<b>LIMPIEZA DE UTENSILIOS</b>	Limpiar los utensilios con <b>AGUARRÁS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos.</b>
<b>CANTIDAD DE MANOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pincel: 2 a 3 manos</li> <li>- Rodillo: 3 a 4 manos</li> <li>- Soplete: 3 a 4 manos</li> </ul>
<b>DILUYENTE RECOMENDADO</b>	<b>AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos</b>
<b>ACABADO</b>	Efecto Forja
<b>COLOR</b>	Forja Gris, Forja Negro.
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO (m<sup>2</sup>/litro por mano)</b>	10 m <sup>2</sup> por litro y por mano.
<b>TASA DE DILUCIÓN</b>	Depende del método de aplicación (hasta un máximo de 20% para aplicación con soplete)
<b>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</b>	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, óxido flojo, manchas y polvo.</p> <p><b>Hierro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevo: eliminar las partes flojas de óxido con cepillo de alambre,</li> </ul>

**FICHA TECNICA:  
ALBALUX 2 EN 1 Esmalte Convertidor FORJA**

2

	<p>lija o cualquier otro método mecánico o químico. Desengrasar con aguarrás mineral.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con pintura en buen estado: lijar suavemente y limpiar.</li> <li>• Con pintura deteriorada: eliminarla y limpiar a fondo con aguarrás mineral.</li> <li>• Superficie oxidada: eliminar partes flojas de óxido y limpiar a fondo con aguarrás mineral.</li> </ul> <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>
<b>INSTRUCCIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación.</li> <li>• Se recomienda utilizar pincel para superficies de pequeño tamaño (como rejas). Aplicar producto sin diluir. Cargar bien el pincel. Para asegurarse el espesor de película adecuado, serán necesarias 2 o 3 manos. Asegurarse que la pintura cubra bien los ángulos y bordes.</li> <li>• Se recomienda la aplicación con rodillo sobre superficies grandes (como puertas). Diluir con 10% de aguarrás mineral y aplicar de 3 a 4 manos.</li> <li>• Para aplicar a soplete diluir el producto con 15%- 20% de aguarrás mineral y aplicar 3 o 4 manos.</li> </ul> <p>Limpiar los utensilios con aguarrás mineral</p>
<b>MANTENIMIENTO</b>	<p>Lavar periódicamente con agua y detergente.</p>
<b>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mantener fuera del alcance de niños.</b></li> <li>• Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales.</li> <li>• No ingerir. No inhalar los vapores.</li> <li>• Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.</li> <li>• Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.</li> <li>• No arrojar el envase en incineradores o fuego.</li> <li>• No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático</li> <li>• Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).</li> <li>• Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.</li> <li>• Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos</li> <li>• Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.</li> <li>• En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.</li> <li>• No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</li> <li>• Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales</li> </ul>

**FICHA TECNICA:  
ALBALUX 2 EN 1 Esmalte Convertidor FORJA**

3

**Métodos de extinción de incendios**

**Inflamable 2da**

**No apagar con agua.**

**Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO<sub>2</sub>) o Polvo Químico.**

**Primeros Auxilios**

- En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes
- Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado.
- En todos los casos **consultar al médico**. Suministrar la información de esta etiqueta.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 /  
4801-7767

Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160

**Nota:** La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección [centrodeinformacion.alba@akzonobel.com](mailto:centrodeinformacion.alba@akzonobel.com).

Fecha de emisión: Octubre 2014

Revisión: 0