

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBALUX ULTRA RESISTENCIA
Esmalte Sintético Brillante Antióxido

1

| | |
|---|--|
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Albalux ULTRA RESISTENCIA es un esmalte sintético de calidad premium formulado con siliconas que le otorgan un brillo superior. Además, sus componentes anticorrosivos le otorgan la función de antióxido. De fácil aplicación, excelente pintabilidad y nivelación. Resistente a la abrasión, al uso y a los lavados. |
| USOS | Maderas y metales interiores y exteriores. - Puertas - Ventanas - Rejas - Muebles |
| COMPOSICIÓN | Resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos, solventes. |
| RESISTENCIA | Apto para uso en interiores y exteriores. Resiste las temperaturas normales de exposición al sol, los métodos habituales de limpieza y el agua de lluvia. No es adecuado para el uso en superficies sumergidas ni aquellas que estén en contacto directo con ácidos o álcalis. |
| ENVASES | Sistema Tradicional: 250 cm ³ , 500 cm ³ , 1 lt, 4 lt, 20 lt Sistema Tinting (tintométrico): 900 cm ³ , 3,6 lt, 17,4 lt |
| TIEMPO DE SECADO A 25°C | En condiciones normales de humedad: secado al tacto 3 a 5 hs secado entre manos 8 hs |
| MODO DE APLICACIÓN | Aplicar a pincel o rodillo. |
| LIMPIEZA DE UTENSILIOS | Limpiar los utensilios con Aguarrás Mineral . |
| CANTIDAD DE MANOS | Aplicar 2 o 3 manos. |
| DILUYENTE RECOMENDADO | AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos. |
| ACABADO | Brillante. |
| COLOR | Sistema tradicional: Color blanco y 32 colores preparados listos para usar. Pueden mezclarse entre si en cualquier proporción y/o con Tonalba Entonador Universal hasta un máximo de 37,5 cm ³ /litro. Consultar la carta de colores correspondiente Sistema Tintométrico: No usar sin teñir; formulado para utilizar concentrado de color exclusivo del sistema tintométrico. Consulte la carta de colores correspondiente. |
| RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano) | 12 a 15 m ² por litro y por mano |
| TASA DE DILUCIÓN | Depende del método de aplicación (hasta un máximo de 5 %) |
| PREPARACION DE LA SUPERFICIE | La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, polvo, óxido y partes flojas de pintura previa. Madera: |

FICHA TECNICA:

**NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBALUX ULTRA RESISTENCIA
Esmalte Sintético Brillante Antióxido**

2

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nueva: aplicar previamente Fondo Blanco para Maderas ALBA. • Pintada en buen estado: lijar suavemente y limpiar. • Con pintura deteriorada: eliminar y aplicar Fondo Blanco para Maderas ALBA <p>Hierro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevo libre de óxido: lijar suavemente y desengrasar con aguarrás mineral. • Con pintura en buen estado: lijar suavemente y limpiar. • Con pintura deteriorada: eliminarla y limpiar a fondo con aguarrás mineral. • Superficie oxidada: eliminar partes flojas de óxido y limpiar a fondo con aguarrás mineral y aplicar Convertidor para Metales Ferrosos ALBA. <p>En todos los casos, para una mayor protección se recomienda aplicar previamente Antióxido o Convertidor para Metales Ferrosos ALBA.</p> <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p> |
| INSTRUCCIONES | <ul style="list-style-type: none"> • Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. • Aplicar 2 o 3 manos a pincel o rodillo, lijando suavemente entre mano y mano. • Siempre pintar paños completos, evitando retoques. • Limpiar los utensilios con aguarrás mineral. |
| MANTENIMIENTO | Lavar periódicamente con agua y detergente |
| SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE | <ul style="list-style-type: none"> • Mantener fuera del alcance de niños. • Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. • No ingerir. No inhalar los vapores. • Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Usar guantes y protección ocular. • Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. • No arrojar el envase en incineradores o fuego. • No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático • Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). • Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos. • Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos • No se recomienda su uso en interiores para pintar grandes superficies. En este caso recomendamos el uso de nuestros productos base agua. • Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. • En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. • No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. |

FICHA TECNICA:

**NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBALUX ULTRA RESISTENCIA
Esmalte Sintético Brillante Antióxido**

3

- Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales.
- Para envases de más de 8.7 litros/kg levantar con cuidado. Peso bruto puede exceder los 10 kg.

CONTIENE: Aguarrás, xileno, 2-etilhexanoato de calcio, circonio y sal orgánica de cobalto

Métodos de extinción de incendios

Inflamable 2da

No apagar con agua.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico.

Primeros Auxilios

- En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes
- Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado.
- En todos los casos **consultar al médico**. Suministrar la información de esta etiqueta.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767

Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160

Para mayor información, solicite la hoja de seguridad

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Septiembre 2019

Revisión: 2