



ALPHA TACTO

Peinture décorative à effet tissu



DEFINITION

Description du produit	Peinture de décoration intérieure en phase aqueuse, d'aspect mat nuancé et au toucher velouté.
Localisation	Intérieur
Propriétés	. Impression douce au toucher . Aspect mat . 3 effets décoratifs possibles : effet daim, tissé ou croisé . Séchage rapide . 45 teintes contemporaines

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds	Pour tous les travaux, les supports doivent être sains, secs, et préparés conformément aux prescriptions des D.T.U. 59.1 en vigueur.
Matériel d'application	Brosse carrée pour effet « velours ». Rouleau poil 4mm et outil ALPHA TACTO pour effet « tissé » et « croisé ». Taloche.
Dilution	Effet « daim » : 10 à 15% d'eau. Effet « tissé » et « croisé » : 20 à 30% d'eau.
Application	Après travaux préparatoires et d'enduisage, appliquer deux couches de VINYLASTRAL diluées à 5-10% d'eau, dans la teinte de la finition. S'assurer de la bonne homogénéisation du produit avant et durant l'application. Après séchage, poncer légèrement le film du VINYLASTRAL avant l'application de l'ALPHA TACTO. Choisir l'un des effets suivants : Effet « daim » ; Appliquer 2 couches d'ALPHA TACTO avec une brosse carrée ou spalter (dimension 120 mm X 30 mm) utilisant une course diagonale, entrecroisée. Effet « tissé » ; Appliquer une couche d'ALPHA TACTO à l'aide d'un rouleau poil court immédiatement après application, travailler le produit à l'aide de l'outil ALPHA TACTO dans le sens vertical (de haut en bas). Laisser sécher 4 à 6 heures et appliquer la seconde couche de la même façon. (Pour des grandes surfaces, il est recommandé de travailler en équipe de deux applicateurs, l'un appliquant l'ALPHA TACTO, l'autre utilisant l'outil pour réaliser l'effet). Effet « croisé » ; Appliquer une couche d'ALPHA TACTO à l'aide d'un rouleau poil court immédiatement après application, travailler le produit à l'aide de l'outil ALPHA TACTO dans le sens vertical (de haut en bas). Laisser sécher 4 à 6 heures et appliquer une seconde couche. Sur le produit encore frais, utiliser l'outil ALPHA TACTO pour réaliser un brossage horizontal.

Rendement	12 à 13 m ² / litre et par couche Le rendement pratique varie en fonction de la texture de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application, et du pourcentage de dilution.
Délai de recouvrement	4 à 6 heures à 20°C entre les couches.
Nettoyage du matériel	à l'eau, immédiatement après l'application.
Température d'emploi	8-25 °C

PRECAUTION D'EMPLOI

Il est important d'utiliser la sous-couche VINYLASTRAL dans la teinte ALPHA TACTO.

CONDITIONNEMENT

1, 2.5 et 4.5 litres.

CLASSIFICATION

NM 03.3.009
Famille 1 – Classe 7a2

DESCRIPTIF

SUBJECTILES	PREPARATION	FINITION
Béton	Brossage, époussetage 1 couche de Primorex Rebouchage et ratissage à l'enduit TOUPRÊT BBG et ratissage au STOPASTRAL	2 couches de VINYLASTRAL teintées ALPHA TACTO + 2 couches d'ALPHA TACTO
Enduits de ciments	Brossage, époussetage 1 couche de Primorex ou Aquaprim Enduisage repassé au STOPASTRAL	
Plâtre	Egrenage, époussetage 1 Couche de Formoprim/Aquaprim Ratissage au STOPASTRAL.	
Bois et dérivés	Ponçage, époussetage 1 couche de Formoprim Ratissage au STOPASTRAL	
Anciens fonds de peintures bien adhérents	Lessivage, ponçage, époussetage 1 couche de Formoprim Ratissage au STOPASTRAL	

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture
Densité	1.05 +/- 0.05
Liant	Dispersion aqueuse
Pigment	Pigments minéraux
Degré de brillant	Mat
Extrait sec en volume	33 +/- 2 %
Teinte	45 teintes réalisables en Machine à Teinter (Astral voir carte de teintes)
Solvant	Eau
Séchage à 20°C	Hors poussière : 20 min / Sec apparent : 2 heures
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.