



# ASTRALINE

Peinture laque brillante alkyde pour tous travaux de finition



## DEFINITION

Description du produit	Peinture laque brillante alkyde pour tous travaux de finition.
Localisation	Extérieur / Intérieur
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Facile d'application</li> <li>. Brillant durable</li> <li>. Bonne tenue dans le temps</li> <li>. Lavable et lessivable</li> </ul>

## MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds	Voir descriptif au verso et se conformer aux prescriptions du D.T.U. 59.1 en vigueur.
Matériel d'application	Brosse, rouleau laqueur et pistolet pneumatique.
Dilution	White spirit
Application	<p>Rouleau et brosse : diluer jusqu'à 10% maximum pour la première couche.            Pour la couche de finition, diluer jusqu'à 5%.            Empâter très régulièrement et lisser de suite toujours dans le même sens.            Pistolet : diluer jusqu'à 20% maximum.            Travailler en passes croisées en laissant un petit délai de prise entre chaque passe.</p>
Rendement/Consommation	Environ 10 à 12 m <sup>2</sup> / kg et par couche.
Délai de recouvrement	Environ 24 heures
Nettoyage du matériel	White spirit ou diluant cellulosique.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer Astraline directement sur béton ou enduit de ciment.  
 Prévoir une sous-couche neutralisante (PRIMOREX).

## CONDITIONNEMENT

1-4 et 15 KG.

## CLASSIFICATION

NM 03.3.009  
 Famille I - Classe 4a

## DESCRIPTIF

SUBJECTILES	TRAVAUX PREPARATOIRES	TRAVAUX DE FINITION
Béton	Brossage, époussetage 1 Couche de PRIMOREX ou AQUAPRIM Rebouchage à l'enduit BBG Enduisage et ratissage au STOPASTRAL. (intérieur seulement)	
Enduits de ciments	Brossage, époussetage 1 Couche de PRIMOREX ou AQUAPRIM Rebouchage et enduisage au STOPASTRAL (intérieur seulement)	
Plâtre	Egrenage, époussetage 1 Couche de FORMOPRIM Rebouchage et enduisage au STOPASTRAL	<b>2 Couches d'ASTRALINE</b> <b>à 24 heures d'intervalle.</b>
Bois et dérivés	Ponçage, époussetage 1 couche de FORMOPRIM Ratissage au STOPASTRAL si nécessaire (intérieur seulement)	
Métaux ferreux	Brossage 2 Couches de PRIMAIRE V750 à l'extérieur	
Métaux non ferreux	Dégraissage 1 Couche de WASH PRIMER	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	1 couche de FORMOPRIM Rebouchage et enduisage éventuel au STOPASTRAL (Intérieur seulement).	

## FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture
Densité	1,17 +/- 0,10 pour le blanc ; variable selon les teintes
Viscosité	100 +/- 10 KU à 25°C.
Liant	Résine alkyde longue en huile
Pigments	Blanc : dioxyde de titane rutile ; teintes : pigments solides à la lumière
Solvant	White spirit
Extrait sec moyen en poids	Environ 54,6%
Aspect du feuil	Brillant
Teinte	Blanc et plusieurs Teintes disponibles sur la Machine à Teinter Astral. Il peut être teinté au Superteintastral jusqu'à 5%.
Séchage	H.P : 5 heures - Sec : 8 heures - Dur : à environ 1 semaine
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.  
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

**ANC Groupe Maroc**  
**Route Côtière Mohammeda, Bd. Ennassij (ex B) Q.I.Aïn Sebâa - Casablanca - Maroc Tél. : 05 22 67 87 87**