



# ASTRALOXANE

## Peinture siliconée spéciale façades



### DEFINITION

Description du produit	ASTRALOXANE est un revêtement de façade d'aspect mat minéral à base de résines silicones en phase aqueuse, sans produits chimiques dangereux comme APEO, métaux lourds, formaldéhyde.... Produit avec une faible teneur en COV assurant une bonne qualité d'air en intérieur.
Localisation	Extérieur. Destiné au ravalement des façades brutes ou déjà peintes en films minces.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Conforme à la classe 10 C de la norme NF T 30-808</li> <li>. Très perméable à la vapeur d'eau, et possède un caractère hydrophobe (effet perlant)</li> <li>. Très bonne résistance aux micro-organismes de surfaces</li> <li>. Haut résistance aux intempéries et à l'enrassement</li> </ul>

### MISE EN OEUVRE

Conditions d'application:	Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso).
Préparation des fonds	Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique en vigueur.
Matériel d'application	Brosse, rouleau polyamide texturé 12 à 16 mm et pistolet.
Dilution	A l'eau exclusivement (% en poids). Brosse et rouleau : Diluer de 5 à 10 % en première couche. Ne pas diluer les couches de finition.
Application	Empâter régulièrement, croiser et lisser toujours dans le même sens.
Rendement	8 à 10 m <sup>2</sup> / litre sur fonds lisses soit une consommation de 0,100 à 0,125 l / m <sup>2</sup> . (Variable selon structure et porosité du support et mode d'application).
Délai de recouvrement	2 heures à 23°C et 50% HR
Nettoyage du matériel	A l'eau, immédiatement après utilisation.

### CONDITIONNEMENT

15 litres

### CLASSIFICATION

- . T 36-005 Famille I - Classe 10c
- . P 84-403 Classe D2
- . T 34-722 (EN 1062-1) E3 / V1 / W3 / A0

## DESCRIPTIF D'APPLICATION

SUBJECTILES	TRAVAUX PREPARATOIRES	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liants hydrauliques peu ou non absorbant	Brossage, époussetage, égrenage 1 couche d'astraloxane diluée (15 à 20%)	
Béton, brique, pierre Enduit de râgréage Enduit de liants hydrauliques absorbant et/ou friable	Brossage, époussetage, égrenage 1 couche d'astraloxane diluée (15 à 20%)	<b>2 couches d'ASTRALOXANE</b>
Anciennes peintures parfaitement adhérentes peu ou moyennement absorbantes	Brossage, époussetage ou lavage à l'eau sous pression 1 couche PRIMOREX ou ASTRALOXANE diluée à 15-20% d'eau	

## FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture
Densité	1,47 + 0,06
Liant	Résine silicone en émulsion
Pigment	Dioxyde de titane et pigments minéraux solides à la lumière
Extrait sec en poids	58 +/- 2%
Extrait sec en volume	36 +/- 2%
Degré de brillant	Mat < à 1 sous un angle de 85° (Norme NF X08 002)
Séchage à 23°C et 50% HR	Sec : 1 h Recouvrable : 2 h
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.  
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

**ANC Groupe Maroc**  
Route Côtière Mohammeda, Bd. Ennassij (ex B) Q.I.Aïn Sebâa - Casablanca - Maroc Tél. : 05 22 67 87 87