FICHE TECHNIQUE AkzoNobel



FORMOPRIM



Impression universelle pour tous fonds absorbants

DEFINITION

Description du produit Peinture alkyde, microporeuse et garnissante pour impression et sous-couche.

Localisation Intérieur / Extérieur (bois)

Sur fonds neufs ou déjà peints.

Propriétés . Grande microporosité permettant d'éviter les phénomènes de

cloquage et d'écaillage.

. Applicable sur bois contenant 20 % d'humidité.

. Base d'accrochage pour les couches de finition.

. Sous-couche garnissante et très opacifiante.

. Excellente tenue aux intempéries pendant plus de 6 mois sans être recouverte.

. Indispensable aux travaux extérieurs sur bois.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds Les supports doivent être sains et préparés dans les règles de

l'art, conformément aux prescriptions du D.U.T.59.1 en vigueur.

(Voir descriptif)

Matériel d'application Brosse, rouleau poils semi-longs, et pistolet pneumatique.

Dilution White spirit

Brosse, rouleau : ne pas diluer, sauf pour fonds tendres ou très absorbants

10 % maximum.

Pistolet: 5 à 10% maximum.

Application Rouleau, brosse : empâter régulièrement les surfaces à traiter et lisser de suite.

Pistolet : éviter de travailler trop près du support et éviter les surépaisseurs.

Rendement Sur fonds lisses et moyennement absorbants : 8 m² / kg par couche.

Délai de recouvrement 24 heures à 20° C sur bois sec ou anciens fonds.

Nettoyage du matériel White spirit ou diluant cellulosique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

En travaux préparatoires, éviter les lessivages agressifs.

Sur bois humide, attendre l'évacuation de l'humidité avant d'appliquer la seconde couche du système (ce délai d'attente peut atteindre parfois

plusieurs semaines).

CONDITIONNEMENT

1, 5 et 20 kg.

CLASSIFICATION

NM 03.3.009

Famille I - Classe 2a/4a

Date of issue: 30.10.2024 Page: 1/2

DESCRIPTIF

SUBJECTILES	TRAVAUX PREPARATOIRES	TRAVAUX DE FINITION
Plâtres et dérivés	Brossage, époussetage 1 Couche de FORMOPRIM	
Bois (résineux et tropicaux usuels) contreplaqués	Ponçage, époussetage 1 Couche de FORMOPRIM (intérieur) 2 couches de FORMOPRIM (intérieur)	FORMOPRIM est recouvrable par STOPASTRAL ou toutes peintures de finition ou de revêtement à l'exclusion des peintures époxy, polyuréthanes et au caoutchouc chloré.
Anciens fonds présentant une bonne adhérence	Grattage Ponçage, époussetage 1 couche de FORMOPRIM.	

FICHE TECHNIQUE

Présentation Peinture thixotrope
Viscosité 4 poises ICI
Densité 1,40 +/- 0,05

Liant Résine alkyde modifiée
Pigment Dioxyde de Titane
Extrait sec en poids 76 +/- 1 %

Aspect du feuil Satiné
Teinte Blanc

Séchage à 20°C et 80 % d'hygrométrie H.P. : 8 heures - Sec : 12 heures - Dur : 48 heures

Perméabilité à la vapeur d'eau Excellente

Durée de conservation 2 ans en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel

et de la chaleur.

La présente notice annuie et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

ANC Groupe Maroc

Route Côtière Mohammedia, Bd. Ennassij (ex B) Q.I.Aïn Sebâa - Casablanca - Maroc Tél. : 05 22 67 87 87

Date of issue: 30.10.2024 Page: 2/2