



VERNIS CELLUC V.108

Vernis brillant pour décoration et protection
des bois à l'intérieur



DEFINITION

Description du produit	Vernis glycérophthalique brillant pour les travaux d'intérieur .
Localisation	Boiseries intérieures
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">. Forme un feuil garnissant. Application très facile. Souple et résistant

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds	Voir descriptif au verso et se conformer aux prescriptions du D.T.U. 59.1 en vigueur.
Matériel d'application	Brosse plate et pistolet pneumatique .
Dilution	Au White spirit
Application	Brosse : appliquer régulièrement le vernis, lisser dans le sens des fibres du bois. Eviter toute surépaisseur. Pistolet : appliquer un voile mince en évitant toute charge
Rendement/Consommation	10 m ² /litre par couche sur fond lisse.
Délai de recouvrement	Après 24 heures.
Nettoyage du matériel	White spirit ou diluant cellulosique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Poncer soigneusement avant et après l'application de la 1ère et de la 2ème couche afin d'éliminer les fibres de bois qui se redressent.

CONDITIONNEMENT

750ml et 4L.

CLASSIFICATION

NM 03.3.009
Famille I - Classe 4a

DESCRIPTIF

SUBJECTILES	PREPARATION	FINTION
Bois résineux neufs	Brossage, ponçage, époussetage Lavage au white spirit si nécessaire 1 couche de Vernis Celluc V.108 diluée à 20%	
Bois feuillus neufs	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche de Vernis Celluc V.108 diluée à 10%	
Bois exotiques neufs	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche de Vernis Celluc V.108 diluée à 10%	3 couches de VERNIS CELLUC V.108 à 24 heures d'intervalle avec égrenage de la 2ème couche.
Bois résineux, feuillus, exotiques, vernis, en bon état ou présentant une dégradation limitée (écaillage, cloquage)	Ponçage, époussetage 1 couche de Vernis Celluc V.108 diluée à 10%	

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Vernis incolore
Densité	0,92 +/- 0,05
Viscosité	66 +/- 6" C ISO6 à 20°C
Liant	Résine alkyde
Pigment	Sans
Solvant	White spirit
Extrait sec moyen	57 +/- 2%
Aspect du feuil	Brillant
Teinte	Incolore
Séchage	H.P : 4 heures - Sec : 12 heures - Dur : après 24 heures.
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

ANC Groupe Maroc
Route Côtière Mohammeda, Bd. Ennassij (ex B) Q.I.Aïn Sebâa - Casablanca - Maroc Tél. : 05 22 67 87 87