

DEFINITION	COULEURS DU MONDE® est une Peinture de finition mate teintée, à base de copolymères styrène acrylique en dispersion aqueuse pour les travaux de finition soignés et de décoration
-------------------	--

DESTINATION & PROPRIETES	<ul style="list-style-type: none"> • intérieur • Haut pouvoir couvrant • Film à porosité optimisée • Facile à appliquer • Reprise invisible • Bonne lavabilité • Disponible en six destinations et 30 teintes
-------------------------------------	--

MISE EN ŒUVRE	
Conditions d'application	COULEURS DU MONDE® s'applique sur tous les supports classiques préalablement préparés en travaux neufs ou de réfection : béton, pierre, brique, plâtre.
Préparation des fonds et systèmes	<p>Pour travaux neufs ou de réfection :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nettoyer la surface à peindre par brossage, lessivage, ponçage et/ou époussetage ○ Appliquer une couche d'impression Rexcim® diluée à 300%. ○ Appliquer 2 couches de finition COULEURS DU MONDE®
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless.
Dilution	<p>A l'eau exclusivement (% en poids) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brosse et rouleau : Selon absorption du support et température ambiante, diluer de 10 à 15% • Pistolet airless : Dilution selon le type de matériel utilisé
Application	<p>Empâter régulièrement, croiser les passes et lisser toujours dans le même sens.</p> <p>Ne pas "tirer" le produit.</p>
Rendement	Brosse et rouleau : 4 à 5 m ² /kg par couche pour le blanc, sur fonds lisses et non absorbants.
Délai de recouvrement	2 à 3 heures à 20°C et 65% d'humidité relative.
Nettoyage du matériel	A l'eau, immédiatement après usage.

PRECAUTIONS A OBSERVER	<ul style="list-style-type: none"> • A appliquer à une température ambiante supérieure à 5°C
CONDITIONNEMENT	<p>4Kg, Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.</p>

FICHE TECHNIQUE	
Présentation	Peinture onctueuse
Teinte	Disponible en six destinations et 30 teintes
Aspect	Mat
Densité	1,40 - 1,60 en fonction de la teinte
viscosité	120-125 KU (krebs unit)
Liant	Copolymères Styrène-Acryliques en dispersion aqueuse
Extrait sec en poids	74 ±1 %
Séchage	HP : 30 min ; Sec : 1h30 ; Recouvrable après 3h

Lavabilité	Bonne
HYGIENE ET SECURITE	
	<ul style="list-style-type: none">• La poussière et/ou fumée engendrée par le ponçage, décapage au chalumeau, etc. de la peinture est dangereuse pour la santé. Travailler dans un endroit aéré. Utiliser, selon le besoin, un matériel de sécurité personnel adéquat• Tenir hors de la portée des enfants• Eviter le contact avec la peau et les yeux• En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette• Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont les résultats d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice est toujours d'actualité.