

# ENDUIT TOUFAIT CACHET BLEU®

Enduit intérieur de rénovation et d'entretien



## DÉFINITION

Enduit de peinture pour travaux intérieurs (intermédiaire et lissage). Enduit en poudre à préparer au moment de l'emploi

## LOCALISATION

Intérieur

## UTILISATION

En enduit de lissage avant peinture mate, satinée, pochée ou brillante. Peut s'appliquer sur plâtre de bonne qualité, bois imprimé, vieilles peintures bien ponçées

## PROPRIÉTÉS

Très fin | Facile à appliquer, ponçage limité | insaponifiable | Faible absorption des peintures | Ne nécessite pas une couche de Fixateur avec la finition de peinture

## MATÉRIEL D'APPLICATION

A la lame | A la lisseuse | Rouleau (décoratif)

## DILUTION

A l'eau. Pourcentage d'eau 40 à 60% suivant utilisation en petit rebouchage ou lissage ou en décoration à faible relief

## APPLICATION

TOUFAIT CACHET BLEU s'applique à la lame à enduire ou à la lisseuse pour obtenir une surface lisse, au rouleau pour réaliser des décors à faible relief

## RENDEMENT

Pratique : 200 à 300 g/m<sup>2</sup>

## DELAI DE RECOUVREMENT

Dans des conditions normales, il faut laisser sécher et durcir 1 à 2 heures avant recouvrement

## NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau immédiatement après usage

## PRÉCAUTION A OBSERVER

Ne s'applique pas à l'extérieur.  
Ne s'applique pas sur papier ou plaques polystyrènes.  
N'est lavable que s'il est recouvert de peinture ou un vernis antigraphite.  
Ne pas appliquer sur support farniant ou souillé avant traitement adéquat

## CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



# ENDUIT TOUFAIT CACHET BLEU®

Enduit intérieur de rénovation et d'entretien



## MISE EN OEUVRE

- L'enduit TOUFAIT CACHET BLEU s'applique sur tous les subjectiles durs, propres, sains et secs dans leurs totalité et convenablement apprêtés
- La granularité est étudiée pour permettre une application facile, même sur supports absorbants fixés
- pH neutre, TOUFAIT CACHET BLEU peut être recouvert par tout type de peinture

## FICHE TECHNIQUE

<b>Présentation :</b>	Poudre
<b>Liant :</b>	Copolymère éthylène vinylique
<b>Séchage à 20°C et 65% HR :</b>	Recouvrable après 24 h
<b>Pot life :</b>	5 h

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

