

EXTRAMAT ST

Revêtement mat à fonction isolante Sans Tension

Intérieur



DÉFINITION

- EXTRAMAT ST est un revêtement isolant, très mat, très blanc, sans tension à base d'alkyde et d'huiles modifiées.

DESTINATION ET PROPRIÉTÉS

- Intérieur – plafonds.
- EXTRAMAT ST est particulièrement mat.
- EXTRAMAT ST est isolant des taches (suiie, nicotine, noir de fumée et infiltration d'eau (sèche), très opacifiant et pratiquement sans odeur.
- EXTRAMAT ST est applicable sur vieux badigeons sans risque d'écailage.

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau polyamide mèche cardée 12mm ou polyamide texturé 12mm, airless
- **Application :** Rouleau : empâter régulièrement et lisser de suite toujours dans le même sens (vers la source de lumière).
- **Rendement :** $\pm 11\text{m}^2/\text{litre}$ par couche.
- **Séchage à 23°C et 50% HR :** Hors poussière : 1h30 - Sec : 3h - Recouvrable : 24h minimum.
La température ambiante et l'humidité relative de l'air influent sur les temps de séchage.
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit ou diluant synthétique immédiatement après utilisation.
- **Teinte :** Existe en Blanc.

PRÉCAUTIONS A OBSERVER

- Sur anciens fonds peints et peu contrastés, EXTRAMAT ST peut être utilisé en 1 couche.
- En cas de fort contraste, appliquer 2 couches.
- EXTRAMAT ST est sans tension : sa dureté est donc limitée dans les premières semaines qui suivent l'application.
- Le recouvrement d'EXTRAMAT ST par du papier peint léger au niveau des rechapis de plafond est possible après séchage de 24h minimum. Le collage des papiers peints lourds ou des revêtements muraux est possible après ponçage des zones de rechapissage.
- En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre + 8°C et + 35°C, et l'hygrométrie devra être inférieure à 70 % d'humidité relative.
- Conservation : en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification :** AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 4a/2b
- **Présentation :** Peinture semi épaisse.
- **Densité :** $1,60 \pm 0,05$.
- **Liant :** Huiles Chaulées , Alkydes.
- **Pigments :** Dioxyde de titane.
- **Solvants :** Hydrocarbures aliphatiques désodorisés.
- **Extrait sec en poids :** $79 \% \pm 2$.
- **Extrait sec en volume :** $58 \% \pm 3$.
- **Degré de brillant :** ≤ 2.5 GU sous 85° selon la norme NF EN ISO 2813 (aspect très mat).
- **COV :** Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/g) : 350 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 350 g/l COV.

EXTRAMAT ST

DESRIPTIF

- **La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la NF DTU 59-1(NF P 74-201-)**

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique	Enduit pelliculaire, Enduisage éventuel avec produits de la gamme POLYFILLA	1 ou 2 couches d'EXTRAMAT ST
Plâtre et dérivés	Rebouchage et enduisage éventuels	
Anciennes peintures adhérentes	Rebouchage et enduisage éventuels	
Badigeons	Egrenage, Epoussetage Rebouchage éventuel	

SÉCURITÉ

- Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.
- Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles sur Internet: www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL.
- Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.