

# Powerdek Façade

**Dulux**



## Productomschrijving

Dulux Powerdek Façade is een kwalitatieve matte acrylaatverf voor gevels. Op waterbasis.

### Toepassing

Toepasbaar op gevels. Voor gebruik buiten.

### Eigenschappen

Uitstekend weerbestendig tegen zon en neerslag. Verffilm beschermd tegen groenaanslag. Geeft een effen oppervlak. Makkelijk aan te brengen. Spat niet. Geurarm. Snelle droging.

### Aspect

Mat

### Kleuren

Wit

### Verpakkingen

5l

## Verwerking

Gebruiksklaar product. Goed omroeren vóór gebruik. Verwerking met borstel en rol. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

### Rendement

± 10 m<sup>2</sup>/l per laag

### Droogtijd

Stofdroog na 2uur

Overschilderbaar na 6 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Baksteen, beton, cellenbeton, betonblokken, cementbezetting.*

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

Mosaangroei: afborstelen of afsputten met hogedrukreiniger en enkele dagen laten drogen.

Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren.

Goede, coherente ondergrond: afborstelen. Indien nodig, voegen, barsten en gaten herstellen met een geschikt Polyfilla product.

Voor nieuwe en kale ondergronden, een geschikte primer voor buitenmuren aanbrengen, bijv. Dulux Primer Gevel. Poederige oppervlakken (al dan niet geschilderd) behandelen met een geschikt fixeermiddel.

### Vorbereiding bij renovatie

- Vochtproblemen: pak de oorzaak aan. De muren goed laten drogen. Niet schilderen als het vochtprobleem niet definitief is opgelost.
- Mosaangroei, algen, schimmels: afborstelen of afsputten met hogedrukreiniger en laten drogen. Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren.
- Indien van toepassing: scheuren, barstjes en gaten opvullen. Afbrokkelende hoeken, verbrokkelende cementvoegen,... verwijderen en herstellen. Gebruik een geschikt Polyfilla product.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Plaatselijk afbladderen: de losse deeltjes verwijderen door borstelen. Indien het afbladderen algemeen is, de oude verflagen zoveel mogelijk verwijderen door afsputten met hogedrukreiniger, laten drogen. De resten verder maximaal verwijderen.
- De goed hechtende oude lagen afborstelen of afwassen (laten drogen). Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij, coherent en droog is.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

### Afwerking

2 lagen Dulux Powerdek Façade aanbrengen.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/c): 40 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 juni 2018, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.dulux.be](http://www.dulux.be)