



## FICHA TECNICA

# MISTRAL MATE MIX

Grupo: Pinturas Plásticas

**DEFINICION** Pintura plástica mate a base de copolímero acrílico estirenado, para sistema tintométrico Bruguer Color Mix.

**PROPIEDADES**

- \* Acabado mate.
- \* Rápido secado.
- \* Buena lavabilidad.
- \* No salpica.

**USOS** Para decoración de interiores, especialmente paredes y techos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Vehículo fijo</b>	Copolímero acrílico-estirenado.
<b>Pigmentos</b>	Dióxido de titanio dependiendo del color.
<b>Disolvente</b>	Agua
<b>Brillo</b>	Mate Profundo. (Norma UNE-EN 13300).
<b>Color</b>	Según carta de colores Bruguer Color Mix.
<b>Cubrición</b>	Buena cubrición. (Clase 3 Norma UNE-EN 13300)
<b>COV</b>	Máximo 29 g/L Límite U.E. para este producto (Cat. A/a) (2010) 30 g/l.
<b>Extracto seco</b>	34% ± 2 en volumen. 55% ±2 en peso.
<b>Densidad</b>	1,45 ±0,02 g/ml.
<b>Viscosidad</b>	130 ± 3 K.U. a 20°C
<b>Secado a 23°C. y 50% H.R.</b>	20-30 minutos.
<b>Repintado</b>	Pasadas 3 horas.
<b>Rendimiento teórico</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /Litro por litro y capa.
<b>Espesor de película</b>	85-130 micras húmedas. 30-45 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

### CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

**Resistencia al frote húmedo:** >5000 ciclos.  
Norma DIN 53.778 ; Clase 3 (Norma UNE-EN 13300)

### MODO DE EMPLEO

#### CONDICIONES

#### DE APLICACIÓN

**Temperatura de aplicación** Entre 5 y 35°C.

**Máxima humedad relativa** 85 %

#### Útiles de Aplicación

Brocha/rodillo

Pistola airless

**Disolvente** agua

agua

**Dilución** 0-5% en volumen

5-10% en volumen

**Limpieza de útiles** Agua.

**SISTEMAS  
DE APLICACIÓN**

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización

**Preparación previa**

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

**Superficies nuevas**

Albañilería: Aplicar una capa diluido al 20-30 %.

Madera / Yeso: Imprimir con Sellatine o Bruguer Acrylic Selladora Universal.

Yeso "muerto" o Pulverulento: Fijar con Fijador Universal Bruguer.

**Acabado**

Aplicar dos manos de Mistral Mix

**Superficies pintadas**

Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar Mistral Mix.

Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. Si la pintura antigua es a la cola, al temple o a la cal debe eliminarse o como mínimo imprimir con Fijador Universal Bruguer hasta conseguir un soporte firme.

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

**OBSERVACIONES**

En superficies muy porosas la primera capa puede diluirse hasta 30-40 %. Las superficies afectadas por humos de tabaco o manchas producidas por escapes o filtraciones de agua deben imprimirse con Sellatine para evitar sangrados posteriores.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Instrucciones de Seguridad**

Consultar etiquetado del envase.

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

**Tiempo de almacenaje**

24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.  
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.  
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.  
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

