



Cetabever Binnenbeits Transparant Glans

Een transparante, zijdeglanzende kleurbeits op basis van acrylaat dispersie.

Toepassing: Binnen, als transparante afwerking op kaal of eerder transparant gebeitst hout zoals schroten, deuren, lambriseringen, meubels, e.d.

Producteigenschappen: De houtnerf blijft zichtbaar;
Sneldrogend en geurarm;
Kras- en stootvast;
Beschermt tegen vlekken.

Productinformatie.

Aanwijzingen voor gebruik: Gebruiksklaar;
Goed roeren voor verwerking;
Niet verwerken beneden de 10°C.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog	30 min	15 min
Overschilderbaar	8 uur	4 uur
Schuurbaar	8 uur	4 uur
Doorgehard		

De laagdikte van de aangebrachte natte verflaag beïnvloedt de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Glansgraad: Glans.

Droge laagdikte in systeem: Onbehandeld hout = 2 - 3 lagen = 60 - 90 µm.
Behandeld hout = 1 - 2 lagen = 30 - 60 µm.

Duurzaamheid: De levensduur wordt mede bepaald door voorbehandeling, levensduur en belastingsgraad.

Rendement (praktisch): 12 m²/l, bij een droge laagdikte van 30 µm. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.



Cetabever Binnenbeits Transparant Glans

Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Kwast	Roller
	Acrylkwast	Acrylroller
Reinigen gereedschap:	Water	Water
% Verdunning:	0-5%	0-5%
Type verdunning:	Water	Water

Systeminformatie.

- Onbehandeld hout:
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
Harde houtsoorten (Merbau, Meranti, e.d.) ontvetten met thinner.
Afzelia ontvetten met water en ammonia.
 2. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P150-P180, en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen, scherpe hoeken en randen afronden.
 4. Beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar hout.
 3. Afwerken met 2 - 3 lagen Cetabever Binnenbeits Transparant Glans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier, korrelgrote P320-P360 en stofvrij maken.
- Intacte transparante laag:
1. De intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger.
 2. Intacte lagen volledig dof schuren met middelgrof schuurpapier, korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
 3. Kale of beschadigde delen rondverlopend schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout.
 4. Beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar hout.
 5. Afwerken met 1 - 2 lagen Cetabever Binnenbeits Transparant Glans. Tussen de lagen schuren met schuurpapier, korrelgrote P320-P360 en stofvrij maken.



Cetabever Binnenbeits Transparant Glans

Aanvullende informatie.

Houdbaarheid:	Tenminste 2 jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.
Kleur:	Zie kleurdocumentatie.
Verpakking:	250 ml, 750 ml.
Informatie:	Bezoek: www.cetabever.nl Mail uw vraag naar: info@cetabever.nl Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

Milieu en Veiligheid.

Milieu:	Cetabever Binnenbeits Transparant Glans bevat geen loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
Veiligheid	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.