



## CetaBever Ruwa Jachtlak



Een kleurloze, terpentineverdundbare, hoogglanzende bootlak voor buiten.

### Toepassing:

Buiten, als transparante afwerking op kaal of eerder transparant afgewerkt hout.

De CetaBever Ruwa Jachtlak is met name geschikt voor hardhouten delen aan het huis zoals deuren en kozijnen.

### Producteigenschappen:

- Hoge glans
- Goede vulling en vloeiing
- Blijvend elastisch

### Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Gebruiksklaar en goed roeren voor verwerking.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	6 uur	3 uur
Overschilderbaar:	32 uur	16 uur
Doorgehard:	14 dagen	7 dagen

De laagdikte van de aangebrachte natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Bij temperaturen beneden de 10° C dit product niet verwerken.

Glansgraad: Hoogglans

Rendement: Ca. 13 m<sup>2</sup>/l.



Buitenduurzaamheid: Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.  
Ca. 2-3 jaar bij voldoende laagdikte. Afhankelijk van de blootstelling aan zonlicht, de kwaliteit van het hout en het aantal lagen, kan het aantal jaren bescherming afwijken. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.

### Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Roller
Gereedschap:	Alkydkwast	Lakviltroller
Reinigen gereedschap:	Terpentine	Terpentine

### Systeeminformatie:

Onbehandelde ondergrond:

1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.  
Hardhout (Teak, Meranti e.d.) ontvetten met thinner.
2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
3. Zonodig kleine beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
4. Afwerken met 2 tot 3 lagen CetaBever Ruwa Jachtlak. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken.

Behandelde ondergrond:

1. De intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger.
2. Kale of beschadigde delen randverlopend schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout.
3. Intacte lagen schuren met middelgrof schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. Transparante watergedragen (acryl) lagen geheel verwijderen.
4. Zonodig kleine beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
5. Afwerken met 2 lagen CetaBever Ruwa Jachtlak. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken.

Let op: Niet geschikt voor tuinmeubelen!



### Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren. Verpakking na gebruik goed sluiten.
Kleur:	Kleurloos.
Verpakking:	250 ml, 750 ml en 2,5 l.
Informatie:	Bezoek: <a href="http://www.cetabever.nl">www.cetabever.nl</a> Mail uw vraag naar: <a href="mailto:info@cetabever.nl">info@cetabever.nl</a> Bel Technical Support: 071-3082344

### Milieu en Veiligheid:

Milieu:	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.