



Boletim Técnico

Coral Brilho para Tinta

Classificação: NBR 11702 da ABNT de 07/2010 tipo 4.8.4

Descrição: O Brilho para Tinta é um líquido incolor que aumenta o brilho das tintas quando aplicado como acabamento sobre tintas látex em ambientes internos. Porém, se a intenção for apenas regular o brilho da tinta, misture gradualmente sobre tintas látex na última demão, também em ambientes internos e externos.

Diferenciais: Além disso, o Brilho para Tinta oferece maior impermeabilidade à superfície, que proporciona maior facilidade de limpeza, e possui secagem rápida e baixo odor.

Outras Informações: A intensidade do brilho é controlada pela quantidade de Brilho para Tinta que for misturada à tinta (máximo 70% de líquido e 30% de tinta). Se aplicado sobre tinta branca, a cor poderá ficar ligeiramente amarelada. Quando aplicado sobre tinta colorida, poderá escurecer um pouco sua tonalidade. Não aplicar Brilho para Tinta misturado a látex de baixa qualidade. Para que se consiga um brilho uniforme, recomendamos sua mistura com tinta acrílica Decora ou Rende Muito.

Propriedades físico-químicas

Cor: Incolor

Viscosidade: 70 - 85 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,040 - 1,120 g/cm³

Sólidos/Volume: 55,91 – 59,91%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 22,05 g/L

Sólidos/Peso: 57,00 – 61,00%

Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: Resina vinílica modificadas, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, espessantes, microbicidas não metálicos e água.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 18L e 3,6L

Dados de aplicação

Diluinte: Água

Diluição: Quando aplicado como acabamento, diluir de 10 a 20% com água limpa. Caso a função do produto seja regular o brilho, diluir de 10 a 15% com água limpa e misturar à tinta na última demão.

Rendimento:

Até 45 m²/galão/demão

Nº de Demãos: 1 a 2. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem:

Toque: 1 hora

Entre demãos: 4 horas

Final: 4 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

