



Boletim Técnico

Coral Wandepoxy Catalisador Amina Parte B para Fundo

Descrição: Agente de cura a ser adicionado ao Fundo da linha Wandepoxy. A mistura resultante constitui em produto pronto para uso. Relação de mistura: 3 partes em volume da Parte A para 1 parte em volume para Parte B.

Diferenciais: Maior resistência química a álcalis, sais, óleos.

Propriedades físico-químicas

Cor: Não aplicável

Viscosidade: 55 – 65 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

VOC (compostos orgânicos voláteis): 683,67 g/L

Sólidos/Volume: 15,11 – 19,11%

Peso Específico: 0,901 – 0,941 g/cm³

Sólidos/Peso: 20,10 – 24,10%

Ponto de fulgor: 37°C

Informações técnicas

Composição: Produto à base de aducto de amina e resina epóxi, em solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, ésteres e cetonas.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 900 mL

Dados de aplicação

Diluyente: Não aplicável

Diluição: Quando necessário, dilua com o Diluyente Wandepoxy conforme indicações nas embalagens da Parte A.

Rendimento: Não aplicável

Nº de Demãos: Não aplicável

Instruções: Todas as instruções de uso referentes à mistura da Parte A e B, no tocante à aplicação, diluição, preparo de superfície, secagem, rendimento, vida útil da mistura e outras, estão descritas na embalagem do Wandepoxy Epóxi Catalisável Parte A. O catalisador escolhido (Parte B) deverá ser adicionado ao produto Wandepoxy Epóxi Catalisável (Parte A) lentamente e sob agitação constante.

Limpeza: Limpe as ferramentas com Diluyente Wandepoxy.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Após a adição completa do catalisador, aguarde de 15 a 20 minutos para efetuar a diluição da mistura e proceda à aplicação.

Por dar início a uma reação química irreversível, deverá ser preparada a quantidade necessária para ser usada dentro do seu período de vida útil (pot-life), que é de 6 a 8 horas.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

