



AkzoNobel

Boletim Técnico

Coralit Fundo Preparador Balance

Classificação: Produto classificado conforme norma NBR 11.702 de 07/2010 - Tipo: 4.1.2.3.

Descrição: Coralit Fundo Preparador Balance é um fundo que prepara as superfícies de madeira e metais para aplicação dos esmaltes Coralit Ultra Resistência Balance e do Coralit Secagem Rápida Balance. Nas superfícies de madeira, corrige pequenas imperfeições e uniformiza a absorção, melhorando o acabamento final do esmalte. No metal uniformiza a superfície, protege contra a ferrugem e melhora o acabamento final do esmalte. Possui durabilidade de 10 anos.

Indicação: Indicado para aplicação INTERNA e EXTERNA de madeiras e metais.

Diferencial: Sua fórmula especial BALANCE garante secagem rápida e sem cheiro, além da limpeza das ferramentas poderem ser feita com água, dispensando o uso de aguarrás e tornando o processo mais fácil.

Propriedades físico-químicas

| | |
|--------------------------------|--|
| Cor: Branco | Viscosidade: 80 - 90 UK |
| Brilho (@60°): Não aplicável | Peso Específico: 1,278 - 1,318 g/cm ³ |
| Sólidos/Volume: 34,83 – 38,83% | VOC (compostos orgânicos voláteis): 9,94 g/L |
| Sólidos/Peso: 48,60 – 52,60% | Ponto de fulgor: >100° C |

Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 3,6L e 900 mL

Dados de aplicação

Diluyente: Água

Diluição: Pincel/Rolo MÁXIMO DE 10% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coralit Fundo Preparador Balance com 0,5 parte de água potável. Pistola MÁXIMO DE 30% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coralit Fundo Preparador Balance com 1,5 partes de água potável.

Rendimento:

Nº de Demãos: Duas. Porém, dependendo do tipo de superfície, pode ser necessário um número maior de demãos.

Até 50 m²/galão/demão

Acessórios de Pintura: Áreas grandes: Rolo de espuma, rolo de lã de pelo baixo, pistola: 35-40 lbs/pol² ou 2,5-2,8 Kgf/cm². Áreas pequenas: Pincel com cerdas macias

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem: Toque: 30 minutos

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Entre demãos: 3 horas

Final: 4 horas

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2018

