



# Boletim Técnico

AkzoNobel

## Coralit Total Brilhante Bases

**Classificação:** Produto classificado conforme norma NBR 11.702 de 09/2019 - Tipo: 4.2.3.1.

**Descrição:** Coralit Total é um esmalte de ultra aderência em multisuperfícies, isto é, possui alto desempenho em madeiras, metais ferrosos, alumínio, galvanizados, PVC e também em repintura

**Indicação:** Indicado para aplicação EXTERNA e INTERNA. Possui durabilidade de 10 anos.

**Diferenciais:** Sua fórmula BALANCE garante secagem super-rápida, sem cheiro e branco puro por mais tempo, pois não amarela em ambientes internos e externos. A diluição e limpeza das ferramentas é feita com água, dispensando o uso de aguarrás e tornando o processo mais fácil.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 90 - 101 UK

Brilho (@20°): mín. 65 UB

Peso Específico: 1,03 – 1,20 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 29,0 – 36,0%

VOC 250 (compostos orgânicos voláteis): 10,0–31,5 g/L

Sólidos/Peso: 34,0 – 46,0%

Ponto de fulgor: >100° C

### Informações técnicas

**Composição:** Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Embalagem: 3,6L e 900 mL

Prazo de validade: 36 meses

3,2L e 800 mL (sistema tintométrico)

### Dados de aplicação

Diluíente: Água

Diluição: Pincel/Rolo MÁXIMO DE 10% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coralit Total com 0,5 parte de água.

Pistola MÁXIMO DE 20% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coralit Total com 1 parte de água.

Rendimento:

Nº de Demãos: Duas. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Até 75 m<sup>2</sup>/galão/demão

Acessórios de Pintura: Áreas grandes:

Rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: Pincel com cerdas macias. Pistola: 35-40 lbs/pol<sup>2</sup> ou 2,5-2,8 Kgf/cm<sup>2</sup>.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2018.





**AkzoNobel**  
Tomorrow's Answers Today

Secagem: Toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 horas

Final: 5 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Homogeneíze adequadamente para obter a cor correta do produto.

#### **Limitação de Responsabilidade**

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2015.

