



Boletim Técnico

AkzoNobel

Coralit Esmalte Sintético Ultra Resistência Tradicional Acetinado

Classificação: Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 - Tipo 4.2.1.1

Descrição: Coralit Ultra Resistência é um esmalte sintético de alta performance que oferece alta proteção, alta aderência e excelente acabamento. O resultado é uma pintura com acabamento perfeito, com película lisa e aparência impecável. A durabilidade de Coralit é de 10 anos.

Indicação: Indicado para aplicação EXTERNA em madeiras, metais, galvanizados e alumínio. Para aplicação interna indicamos a preparação e esmalte na versão Balance.

Diferenciais: Sua fórmula com silicone cria uma película brilhante de alta proteção, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito tempo.

Propriedades físico-químicas

Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 74 - 79UK

Brilho (@20°): Mín. 20 - 30 UB

Peso Específico: 1,204 - 1,304 g/cm³

Sólidos/Volume: 40,86 – 54,42%

VOC (compostos orgânicos voláteis: 357,96 g/L

Sólidos/Peso: 60,21 – 71,41%

Ponto de fulgor: 37°C

Informações técnicas

Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifática com pequena fração de aromáticos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6L e 900 ml

Dados de aplicação

Diluente: Coral Diluente Aguarrás

Diluição: Pincel/Rolo - MÁXIMO DE 10% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coralit Ultra Resistência com 0,5 parte de Diluente Aguarrás Coral. Pistola - MÁXIMO DE 30% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coralit Ultra Resistência com 1,5 partes de Diluente Aguarrás Coral.

Rendimento:

Nº de Demãos: 2. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Até 75 m²/demão/galão (3,6L)

Acessórios de Pintura: Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Pistola: 35-40lbs/pol² ou 2,5-2,8Kgf/cm².

Limpeza:

Secagem: Toque: 1 a 3 horas;

Limpe as ferramentas com Coral Diluente Aguarrás.

Entre demãos: 8 horas;

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Final: 18 horas

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 02/2018

