



Boletim Técnico

Coral Wandepoxy Fundo Branco

Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 de 07/2010 - Tipo: 4.1.1.8

Descrição: De coloração branca, é indicado para madeira, alvenaria, azulejos vitricados, cerâmica porosa e pisos.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Viscosidade: 65 - 75 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

VOC (compostos orgânicos voláteis): 461,58 g/L*

(*VOC referente ao produto catalisado (componente A + B))

Sólidos/Volume: 45,82 – 49,82%

Peso Específico: 1,441 – 1,481 g/cm³

Sólidos/Peso: 66,68 – 70,68%

Ponto de fulgor: 37°C

Informações técnicas

Composição: Produtos à base de resinas epóxi em solução, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, além de aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 2,7 L

Dados de aplicação

Diluyente: Diluyente Wandepoxy

Diluição: Após catalisado, dilua até 10% para aplicação com pincel e trincha; até 20% para aplicação com rolo e pistola convencional.

Rendimento:

43 a 54 m²/demão/galão

Nº de Demãos: 1 a 2 demãos normalmente são suficientes, com intervalo entre demãos, e para aplicar o Esmalte Wandepoxy é de no mínimo 12 horas e no máximo 18 horas. Em intervalos superiores a 48 horas realizar um breve lixamento.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo para epóxi, pincel ou trincha. Pistola: 35-40 lbs/pol² ou 2,5-2,8 Kgf/cm².

Limpeza: Limpe as ferramentas com Diluyente Wandepoxy.

Secagem: Toque: 3 horas;

Manuseio: 5 horas;

Entre demãos 12 a 48 horas;

Final: 24 horas;

Cura total: 7 dias.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

